

Bautenlacke

SÜDWEST Heizkörperspray

30935



Einsatzbereich:

SÜDWEST Heizkörper Spray ist ein weißer, seidengänzender Speziallack zur Beschichtung von Heizkörpern und Warmwasserleitungen. Das Produkt ist ideal zur Sanierung alter Heizkörper geeignet. Die Anwendung ist einfach, da die Dose aus jeder Lage sprüht.

Untergründe:

Grundierte Metalle und tragfähige Altbeschichtungen.

Eigenschaften:

- geruchsmild
- wasserbasierend
- schnell trocknend
- gute Kantenabdeckung
- sehr gutes Deckvermögen
- vergilbungsfrei bis + 80 °C

Farbton: weiß

Gebinde: 400 ml Spraydose

Ergiebigkeit: ca. 1,2 m² bei 2 - 3 Spritzgängen.

Glanzgrad: mittlerer Glanz (ca. 55 - 65 GU bei 60°)

Anwendung:

Allgemeine Regeln:

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung mittels Gitterschnitt und/oder Gewebendabriss überprüfen.

Untergrundvorbereitung:

Bei alten Heizkörpern muss die Tragfähigkeit der Altbeschichtung geprüft werden. Bei grundierten Heizkörpern Haftung der Grundierung prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen restlos entfernen. Blanke Metalluntergründe mit einer geeigneten Grundierung z.B. SÜDWEST All-Grund Spray grundieren. Tragfähige Altschichtungen anschleifen. Die Untergründe (z.B. Heizkörper oder Rohrleitungen) müssen vor Anwendung der Sprays (All-Grund Spray oder Heizkörper Spray) abgekühlt sein. Angrenzende Flächen gut abdecken.

Verarbeitung:

Vor der Verwendung die Spraydose ca. 3 Minuten schütteln ab dem hörbaren Anschlag der Kugel. Während der Verarbeitung persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe) tragen. Heizkörper Spray nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Der Spritzabstand beträgt ca. 15 - 20 cm. Das Produkt zwei- bis dreifach auftragen. Den Lack zwischen den Arbeitsgängen 5 - 10 Minuten ablüften lassen. Durch einen speziellen Sprühkopf kann die Spraydose bei der Anwendung beliebig gedreht werden. Der Sprühkopf ist selbstreinigend und lässt sich nicht leersprühen. Sprühkopf nach erfolgter Arbeit mit einem feuchten Tuch abreiben. Auch Farbspritzer (Overspray) können einfach mit einem feuchten Tuch abgewaschen werden, da das Heizkörper Spray wasserverdünbar ist.

Trocknung:

(+ 20°C / 60 % rel. Luftfeuchte, 40 - 50 µm Trockenschichtstärke)

staubtrocken: ca. 30 Minuten.

montagefest: ca. 5 Stunden

Mit sich selbst bereits nach ca. 5 - 10 Minuten Abluftzeit überarbeitbar. Höhere Schichtstärken und/oder tiefere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten.

SÜDWEST Heizkörperspray

Besondere Hinweise:

Bei erster Inbetriebnahme gut lüften. Wir empfehlen vor der Verarbeitung eine Probefläche anzulegen.

EG-Richtlinie 2004/42/EG:

Das Produkt „Heizkörper Spray“ fällt nicht unter die VOC Decopaint Richtlinie (out of scope).

Sicherheitsratschläge:**Gefahr**

H222:Extrem entzündbares Aerosol. H229:Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H319:Verursacht schwere Augenreizung. P101:Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102:Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210:Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211:Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251:Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260:Aerosol nicht einatmen. P305 + P351 + P338:BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P410 + P412:Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. P501:Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:

Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Technische Beratung:

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet werden stehen unsere Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst ab Werk gerne alle Detailfragen. (06324-709-0).

Stand: November/2018/KM

Lagerung:

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

**SÜDWEST**[®]
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ