

Farby a laky na báze vody

SÜDWEST AquaVision All-Grund

30565

**Použitie:**

Farba do interiéru aj exteriéru. Vhodná ako rýchle spojivo a základný náter na staré nátery, drevo, zinok, hliník, železo, ocel a tvrdé plasty pred následnými nátermi s farbami na báze vody alebo syntetických živíc.

Vlastnosti:

- rýchle schnutie
- len mierny zápach
- izoluje látky obsiahnuté v dreve a chráni pred sfarbením podkladov
- na báze vody
- enormne príľnavá
- nelepivá na iné farby (v závislosti od teploty alebo tlaku)
- zabraňuje korózii
- dobre brúsiteľná
- možnosť prepracovať aj s farbami syntetických živíc
- teplovzdorná do max. +100 °C
- odolná voči alkáliám

Farebné odtiene: 9110 biela
7001 strieborno-šedá
9105 čierna

**All-Color
továrenské odtiene:** Na vyžiadanie dostupné aj
pastelové odtiene

Balenie: 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Spotreba: cca 80 - 120ml/m² na náter

Stupeň lesku: matný

Aplikácia:**Všeobecné pravidlá:**

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prílepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzivrstva.

Zošednuté a zvetrané drevené plochy obrúsiť až do nosného podkladu. Nosné staré nátery vyčistiť a obrúsiť. Ostré drevené hrany zaobliť. Pri vodorovných plochách zabezpečiť dostatočný sklon odtoku vody. Vlhkosť dreva by pri dreve z listnatých stromov nemala presiahnuť 12% a z ihličnatých 15%. Čím suchší je podklad, tým väčšia je hĺbka prieniku, čím sa zlepšuje ochranná funkcia a životnosť ďalších náterov. Drevo z tropických stromov so zmesami, ktoré spomaľujú schnutie, umyť s nitro riedidlom a naniesť skúšobný náter.

V exteriéri odporúčame neošetrené alebo voľne položené drevo, ktoré je náchylné na huby, predupraviť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický list, DIN 68800, časť 3 a BFS návod 18.

Príprava podkladu:**Staré nátery:**

Vyskúšať na pevnom mieste. Staré nátery, ktoré nie sú nosné, odstrániť bez zvyšku a podľa podkladu vytvoriť nanovo. Nosné staré nátery vyčistiť a dôkladne obrúsiť.

Železo, ocel:

Dôkladne odstrániť hrdzu a odmasť. Prípadnú valcovaciu kôru, opal a iné znečistenia odstrániť brúsením alebo

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

SÜDWEST AquaVision All-Grund

abrazívnym čistením. V exteriéroch, ktoré sú vystavené vplyvom počasia alebo pri ručnom odstraňovaní hrdze z plôch so zvyškovou hrdzou, odporúčame použiť SÜDWEST All-Grund (na báze rozpúšťadiel).

Zinok:

Diely žiarovo pozinkované, pásovo pozinkované, galvanicky pozinkované a striekané zinkom vyčistiť so SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger, podľa BFS návodu č. 5.

Čistý hliník v interiéri:

Čistý hliník, Alu-formovateľná liatina a hliníkový odliatok vyčistiť do SÜDWEST Kupper- a Alu-Reiniger.

Plasty:

Tvrde PVC, PUR, polyester, akrylové sklo, nátery melamínovou živcou (Resopal) ošetriť so SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger a brúsnym rúnom.

Drevo a drevené materiály:

Drevá v exteriéri citlivé na huby napustiť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund a nechať zaschnúť 1 deň.

Na nátery drevených okien odporúčame konečný náter so SÜDWEST AquaVision Venti Satin.

Spracovanie:

1 - 2 krát natrieť bez riedenia štetcom, valčekom alebo striekaním. Použiť náradie, ktoré je určené na farby na báze vody. Pred použitím náradie namočiť a následne odstrediť.

Odporúčané náradie:

Na natieranie odporúčame štetce so štetinami zo syntetického vlákna. Na valcovanie na menších plochách sú vhodné penové valčeky. Na väčších plochách valec z mikrovláken, hneď potom použiť penový valček.

Aplikácia striekaním:

Postup	Dýza	Tlak materiálu/množstvo	Tlak vzduchu	Riedenie
Vysoký tlak	2,0 mm	-	2,0 bar	cca 5 - 10%
Nízky tlak	stredná	max.	max.	cca 5 - 10%
Airless	0,015" - 0,019"	140 – 180 bar	-	nezriedené
Airless (55°C)	0,015" - 0,019"	120 – 150 bar	-	nezriedené
Airmix	0,015" - 0,019"	120 – 150 bar	1,0 – 2,0 bar	nezriedené

Podmienky spracovania:

Nespracovávať, neaplikovať a nenechať schnúť pri teplote vzduchu a teplote objektu pod +5 °C.

Riedenie/čistenie náradia:

Čistá voda (kvalita pitnej vody).

Pracovné pomôcky pri dlhých prestávkach alebo po ukončení práce umyť vodou, preprať v mydlovom lúhu a opláchnuť.

Schnutie:

(pri + 20°C / 60% relatívnej vlhkosti vzduchu, 100µm vlhkej hrúbky vrstvy)

Nelepivé voči prachu: cca 30 minút

Nelepivé na dotyk: cca 1 hodina

Prepracovateľné: cca 4 hodiny farbami riediteľnými vodou
cca 24 hodín so syntetickými farbami

Pri aplikácii na železo a oceľ, ako aj pri izolovaní látok obsiahnutých v dreve, dodržať dobu schnutia 24 hodín, aj pri prepracovaní farbami riediteľnými vodou. Väčšia hrúbka vrstvy a/alebo nižšie teploty spomaľujú dobu schnutia.

Pozor:

AquaVision All-Grund je základný náter a sprostredkovateľ priľnavosti, ktorý nesmie byť vystavený na dlhšiu dobu pôsobeniu poveternostným vplyvom. V exteriéri ihneď po vyschnutí prepracovať vrchným konečným náterom.

Smernica ES 2004/42/ES:

Výrobok „AquaVision All-Grund“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov I (140 g/l), a preto je v súlade s VOC.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Akrylátové disperzie, (podľa odtieňu anorganické a/alebo organické pigmenty), anorganické biele pigmenty, anorganické a minerálne plnivé, ochranné pigmenty pred koróziou, glykolétery, glykoly, voda, xantánová guma, detergenty, neutralizátory, odpeňovače, polyuretánové zahusťovadlá, inhibítory korózie, ochrana pri skladovaní na báze metylizotiazolinónu a benzizotiazolinónu.

GISCODE: BSW30

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušné orgány.

SÜDWEST AquaVision All-Grund

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v suchom, chladnom ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: November / 2018 / KM