

Farby a laky obsahujúce rozpúšťadlá

SÜDWEST All-Grund

30360



Použitie:

All-Grund je univerzálna základná farba, vhodná ako základný náter a medzivrstva na mnohé podklady v interiéri a exteriéri. Ako efektívne pojivo alebo adhezívum je All-Grund rýchlo a univerzálne pretierateľný.

Odporúčanie: Na veľké plochy v obývacích priestoroch použite AquaVision All-Grund na báze vody.

Vlastnosti:

- veľmi rýchle schnutie
- aktívna ochrana proti korózii
- vysoká príľnavosť
- veľmi ľahko spracovateľná
- rýchlo a univerzálne prepracovateľná / pretierateľná
- veľmi dobré roztekanie na povrchu
- teplovzdorná do 100°C (suché teplo)
- dobre krytie hrán
- izoluje rozpustné látky a prísady obsiahnuté v dreve

Odtieň:	9110 biela	8011 hnedá
	7001 strieborná šedá	6011 zelená
	8306 oxidová červená	9105 čierna

Balenie: 125 ml*, 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l**

* len 9110 biela, 7001 strieborná šedá a 9105 čierna

** len 9110 biela a 7001 strieborná šedá

Spotreba: cca 80 – 100 ml / m² na náter

Stupeň lesku: matný

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodný (respiračný) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prílepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzibrús.

Zošednuté a zvetrané drevené plochy obrúsiť až do nosného podkladu. Nosné staré nátery vyčistiť a obrúsiť. Ostré drevené hrany zaobliť. Pri vodorovných plochách zabezpečiť dostatočný sklon odtoku vody. Vlhkosť dreva by pri dreve z listnatých stromov nemala presiahnuť 12% a z ihličnatých 15%. Čím suchší je podklad, tým väčšia je hĺbka prieniku, čím sa zlepšuje ochranná funkcia a životnosť ďalších náterov. Drevo z tropických stromov so zmesami, ktoré spomaľujú schnutie, umyť s nitro riedidlom a naniesť skúšobný náter.

V exteriéri odporúčame neošetrené alebo voľne položené drevo, ktoré je náchylné na huby, predupraviť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický list, DIN 68800, časť 3 a BFS návod 18.

Podklad:

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný a bez oddeľujúcich substancií.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST All-Grund

Vhodné podklady:

Nosné a stabilné staré nátery, železo, oceľ, zinok, pozinkovanie, hliník, tvrdé plasty (tvrdé PVC, PUR, akrylové sklo, melamínová živica, Resopal), drevo, drevené materiály.

Pozor: Nenanášajte na termoplastické podklady. Termoplastické staré nátery sú spoľahlivo identifikovateľné vďaka skúške rozpúšťadiel s nitro-riedidlom. Silné narušenie = termoplastický starý náter.

Príprava podkladu:

Staré nátery:

Otestuje na pevnom mieste. Staré nátery, ktoré nie sú nosné a viac stabilné pre ďalšie vrstvy náterov, odstráňte bez zvyšku. Nosné a stabilné staré nátery dôkladne vyčistite a obrúste.

Železo a oceľ:

Železo a oceľ dôkladne zbavte hrdze. Prípadnú valcovaciu kôru alebo opal odstráňte. Silno znečistené oceľové povrchy vyčistite abrazívne, v norme stupňa čistoty SA 2 ½ podľa DIN EN ISO 12944-4.

Zinok a pozinkované podklady:

Vyčistite so SÜDWEST Zink- und Kunststoff Reiniger. Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 5.

Hliník (neeloxovaný):

Vyčistite so SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger. Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 6.

Tvrde plasty, napr. tvrdé PVC:

Vyčistite so SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger. Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 22.

Drevo a drevené materiály:

Drevené plochy obrúste a vyčistite v smere vlákien. Drevo v exteriéri, ktoré je náchylné na plesne, natrite so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 18.

Spracovanie:

Dobre premiešajte a výdatne natrite štetcom alebo valčekom bez zriedenia. Ako antikorošnú ochranu na oceľ a adhezívum na zinok ju 2-krát výdatne naneste. Ako adhezívum na plasty a staré nátery naneste 1-krát bez zriedenia. Ako základný náter naneste na drevené materiály 1-krát. Ako medzivrstvu naneste bez zriedenia 1-krát.

Aplikácia striekaním

Postup	Dýza	Tlak materiálu / množstvo	Tlak vzduchu	Riedenie
Vysoký tlak	2,0 mm	-	2,0 bar	cca 5 - 10 %
Nízky tlak	stredná	cca 2/3	2/3 do max.	cca 5 - 10 %

Podmienky spracovania:

Nespracovávajú a neaplikujú pri teplote vzduchu a teplote objektu pod + 5°C a ani na priamom slnečnom žiarení.

Riedenie/čistenie náradia:

Použite SÜDWEST 2K-Acryllack Verdünnung „krátky“ alebo „dlhý“ alebo univerzálne nitro-riedidlo.

Upozornenie: Riedidlá na farby zo syntetických živíc ako technický benzín alebo terpentín sa dajú len veľmi ťažko zmiešať a môžu byť nezlúčiteľné.

Schnutie:

(pri + 20°C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu, 100 µm hrubej mokrej vrstve).

Povrch nelepí prach:	cca 30 minút
Nelepivý:	cca 2 hodiny
Možné prepracovať:	cca 3 hodiny (syntetické farby) cca 36 hodín (2K-farby)

Vyššia hrúbka vrstvy a nižšie teploty spomaľujú dobu schnutia.

Dodatočné upozornenia:

Farby z alkydovej živice, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, majú vlastný typický zápach, ktorý môže byť aj po vyschnutí stále vnímateľný. Preto odporúčame na veľkoplošnú aplikáciu v obývacích priestoroch farby SÜDWEST na báze vody, ktoré sú odporúčané na použitie v interiéroch.

Pri vodorovne natieraných plochách a/alebo málo vetraných suchých miestnostiach sa môže schnutie spomaliť. Zabezpečte dostatočné teplo a vetranie. Nevystavujte All-Grund dlhšie ako 1 týždeň bez krycieho náteru poveternostným vplyvom. Po dlhšom schnutí ako 3 dni sa odporúča medzibrús. Ak si želáte na zinkových alebo oceľových podkladoch v exteriéri doceliť saténové lesklé alebo polomatné povrchy, odporúčame použiť vysokolesklý medzivrstvový náter.

SÜDWEST All-Grund

Smernica ES 2004/42/ES:

Výrobok „All-Grund“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov i (500 g/l), a preto je v súlade s VOC.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Alkydové živice (podľa odtieňu anorganické a/alebo organické pigmenty), anorganické biele pigmenty, anorganické a minerálne plnivá, ochranné pigmenty proti korózii, aromatické a alifatické uhľovodíkové zmesi, glykoletery, alkoholy, vrstvomé kremičitany, detergenty, antioxidanty, adhezíva, svetelné stabilizátory.

GISCODE: BSL50

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri schnutí náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v suchom, chladnom ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Júl / 2020 / KM