

Špeciálne produkty

SÜDWEST Zink-Ausbesserungsfarbe

30520



Použitie:

Pre optické opravy pozinkovaných oceľových častí, napr. zvarov v interiéri a exteriéri. Vzhľadom pripomína nový zinok.

Podklady:

Pozinkované oceľové diely, zvary, zinkové práškové nátery (SÜDWEST bölazinc)

Vlastnosti:

- optický vzhľad ako zinkovanie
- rýchle schnutie
- odolnosť voči poveternostným vplyvom
- tepelná odolnosť do 100 °C
- pretierateľné

Farebný odtieň: 7387 sivá

Balenie: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Spotreba: cca. 120 – 150 ml/m² v jednej vrstve

Stupeň lesku: saténový lesk

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prilepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzibrús.

Spracovanie:

Dobre premiešať, naniesť 2x bez riedenia. Ak sa má dosiahnuť efekt zinkového kvetu, ihneď po natretí ľahko rozšľuchať.

Riedenie / čistenie náradia:

Bežným riedidlom na farby syntetických živíc.

Schnutie:

(+ 20 °C / 60 % relatívna vlhkosť vzduchu)

Nelepivé voči prachu: po cca. 3 - 4 hodinách

Pretierateľné: po cca. 14 hodinách

Celkové preschnutie: po cca. 48 hodinách

Smernica ES 2004/42/ES:

Produkt „Zink-Ausbesserungsfarbe“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov I (500 g/l), a preto je v súlade s VOC.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST Zink-Ausbesserungsfarbe

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Alkydové živice, biele a čierne anorganické pigmenty, minerálne spojivá, efektne pigmenty, železitá sluda, ochranné pigmenty proti korózii, alifatické uhľovodíkové zmesi, alkoholy, zmáčadlo, odpeňovadlo, vrstvené silikáty, sušiacia látka, antioxidanty, promotory adhézie, svetelný antioxidant

GISCODE: BSL20

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri schnutí náterov zabezpečiť dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávať mimo dosahu.

Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou.

Používať len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť a nečuchať.

Pri brúsení nevdychovať prach.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Zabrániť úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomiť podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v suchom, chladnom ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Jún / 2018 / KM