

Farby a laky na báze vody

SÜDWEST AquaVision PU-Weißlack Hochglanz

30810



Použitie:

AquaVision PU-Weißlack Hochglanz je vysokokvalitná farba na hybridnej báze alkydových živíc a polyuretánu, určená na maliarske / lakovacie práce v interiéroch a exteriéroch. S AquaVision PU-Weißlack Hochglanz dosiahnete hladké povrchy s veľmi dobrou roztekavosťou a vysokou odolnosťou náteru.

Podklady:

Staré nosné nátery, rozmerovo stále drevené komponenty, podklady upravené základným náterom ako kovy a plasty.

Vlastnosti:

- len mierny zápach
- ľahké spracovanie
- vysoká trvácnosť
- veľmi dobrá roztekavosť náteru
- vysoká krycia schopnosť
- rýchle schnutie
- vysoký stupeň belosti
- vysoká mechanická odolnosť
- veľmi ľahko čistiteľná
- nelepivá na iné farby (v závislosti od teploty alebo tlaku)

Farebný odtieň: 9110 biela

Objem balenia: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Spotreba: cca 80 - 100 ml/m²

Stupeň lesku: vysoký lesk (cca 80 – 90 GU pri 60°)

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prílepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzibrús.

Zošednuté a zvetrané drevené plochy obrúsiť až do nosného podkladu. Nosné staré nátery vyčistiť a obrúsiť. Ostré drevené hrany zaobliť. Pri vodorovných plochách zabezpečiť dostatočný sklon odtoku vody. Vlhkosť dreva by pri dreve z listnatých stromov nemala presiahnuť 12% a z ihličnatých 15%. Čím suchší je podklad, tým väčšia je hĺbka prieniku, čím sa zlepšuje ochranná funkcia a životnosť ďalších náterov. Drevo z tropických stromov so zmesami, ktoré spomaľujú schnutie, umyť s nitro riedidlom a naniesť skúšobný náter.

Príprava podkladu:

Nosné staré nátery:

Otestovať na pevnom mieste. Staré nátery, ktoré nie sú nosné, odstrániť bez zvyšku a podľa podkladu naniesť nanovo.

Nosné staré nátery vyčistiť a dôkladne obrúsiť, prípadne natrieť so základným náterom SÜDWEST AquaVision All-Grund.

Nové drevo a drevené materiály v interiéri:

V prípade potreby natrieť základným náterom SÜDWEST AquaVision PU-Vorlack, a ak je potrebné, povrch vytmeliť.

Železo a oceľ v interiéroch:

Dôkladne odstrániť hrdzu, odmasť a natrieť základnou farbou SÜDWEST AquaVision All-Grund.

SÜDWEST AquaVision PU-Weißlack Hochglanz

Zinok a tvrdé plasty:

Vyčistiť so SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger a natrieť základnou farbou SÜDWEST AquaVision All-Grund.

Hliník (neeloxovaný) a meď:

Vyčistiť so SÜDWEST Kupfer- a Alu-Reiniger a natrieť základným náterom SÜDWEST AquaVision All-Grund.

Podklady natreté základným náterom:

Na docielenie obzvlášť kvalitných plôch v interiéri odporúčame medzináter so SÜDWEST AquaVision PU-Vorlack.

Spracovanie:

Dobre premiešať. Použiť nástroje nepodliehajúce korózii. Natierať štetcom alebo valčekom bez riedenia. Na dosiahnutie vysoko lesklého povrchu naniesť medzivrstvu a vrchný náter pomocou AquaVision PU-Buntlack Hochglanz. Medzi nátermi podľa možnosti vykonať medzibrús s čo najjemnejším brúsnym rúnom.

Odporúčané náradie:

Na natieranie odporúčame štetce so štetinami zo syntetického vlákna. Na valcovanie na menších plochách sú vhodné penové valčeky. Na väčších plochách valec z mikrovlákna a hneď potom použiť jemný penový valček.

Podmienky spracovania:

Teplota a vlhkosť vzduchu ovplyvňujú schnutie a roztekavosť farieb riediteľných vodou. Optimálna teplota spracovania je 10°C - 25°C (cca 60% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Nespracovávať pri teplote pod + 5°C. Vysoké teploty a veľmi nízka vlhkosť vzduchu skracujú dobu otvorenia.

Riedenie / čistenie náradia:

Čistá voda (kvalita pitnej vody). Pracovné nástroje pri dlhých prestávkach alebo po ukončení práce umyť vodou, namydliť a opláchnuť.

Schnutie:

(pri + 20°C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu, 100 µm hrubej mokrej vrstve).

Povrch nelepiť prach / dotyk:	cca 2 hodiny
Možné prepracovať:	cca 16 hodín

Vyššia hrúbka vrstvy a nižšie teploty spomaľujú dobu schnutia.

Poznámka:

Po 16 hodinách sa môže AquaVision PU-Weißlack Hochglanz manuálne prebrúsiť brúsnym rúnom / papierom. Pred strojovým brúsením na veľkých plochách odporúčame dodržať dobu schnutia aspoň 36 hodín.

Dodatočné upozornenia:

AquaVision PU-Weißlack Hochglanz má pri umelom alebo nedostatočnom prírodnom osvetlení sklon k žltnutiu. Pre tento typ produktu je to typické, a preto nevzniká nárok na reklamáciu.

Farebná stálosť podľa BFS návodu č. 26:

Trieda: B, skupina 1

Smernica EG 2004/42/EG:

Výrobok „AquaVision PU-Weißlack Hochglanz“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov d (130 g/l), a preto je v súlade s VOC.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Alkydové emulzie, PU-disperzie, (podľa odtieňu anorganické a/alebo organické pigmenty), anorganické biele pigmenty, voda, glykoly, detergenty, odpeňovače, polyuretánové zahusťovadlá, sušiacie látky, povrchové aditíva, hydroxid sodný, ochrana pri skladovaní na báze metylizotiazolinónu a benzizotiazolinónu.

GISCODE: BSW20

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri schnutí náterov zabezpečiť dobré vetranie. Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávať mimo dosahu. Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou. Používať len v dobre vetraných priestoroch. Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť a nečuchať. Pri brúsení nevdychovať prach. Uchovávať mimo dosahu detí. Zabrániť úniku do kanalizácie a vodných tokov. Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomiť podľa miestnych zákonov príslušné orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Júl / 2018 / KM