

Zertifikat

Desinfektionsmittelbeständigkeit

SÜDWEST Bio-InnenSilikat

Die Innenfarbe SÜDWEST Bio-InnenSilikat ist beständig gegen die geprüften Flächendesinfektionsmittel, die in Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie in lebensmittelverarbeitenden Betrieben eingesetzt werden. Sie lässt sich leicht reinigen und ist unbedenklich beim Einsatz.

Prüfbedingungen

Untergrund:	Lenetafolie
Farbe:	SÜDWEST Bio-InnenSilikat
Desinfektionsmittel:	siehe nachfolgende Liste
Konzentration:	wie angegeben
Zyklen:	10 Zyklen á 24 Stunden

Liste der geprüften Desinfektionsmittel

Bezeichnung	Zusammensetzung	Einsatzgebiet	Dosierung / Handhabung
Aldasan 2000	Formaldehyd, Glutaral, Natriumalkylethersulfat, Isotridecanol	Flächen, Inventar, medizinische Instrumente, Endoskope	max . 4%; feucht wischen, tauchen
Amocid	Biphenyl-2-ol, Natriumhydroxid	Flächen, Gegenstände, Medizinprodukte, Ausscheidungen	max.2,5 % (Wischdesinfektion Flächen); max. 5 % (Mischdesinfektion, Ausscheidungen)
Bacillof AF	Propoan-1-ol 450 mg / g, Propoan-2-ol 250 mg / g, Ethanol 47 mg / g	Flächen	gebrauchsfertig
Bacillof AF Wischtücher	Propoan-1-ol 450 mg / g, Propoan-2-ol 250 mg / g, Ethanol 47 mg / g	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige, getränkte Desinfektionstücher
Lysoformin spezial	Polyhexamethylenbiguanid, Didecyldimethylammoniumchlorid	Flächen, Medizinprodukte	max. 0,75% feucht wischen
Mikrobac Wischtücher (aldehyd- und alkoholfrei)	Benzyl-C12-18-alkydemethylammoniumchlorid 4 mg l g, Didecyldemethylammoniumchlorid 4 mg/g	alkoholempfindliche Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige, getränkte Desinfektionstücher

Prüfergebnis – Beurteilung in Anlehnung an DIN EN ISO 4628-1: 2014-08 (Norm-Entwurf)

SÜDWEST Bio-InnenSilikat

	Blasen	Abblätter	Risse	Farbtonveränderung	Glanz
Aldasan 2000 1 %	0	0	0	2	0
Aldasan 2000 4%	0	0	0	3, deutliche Randabzeichnung	0
Aldasan 2000 8 %	0	0	0	3, deutliche Randabzeichnung	0
Amocid 2,5%	0	0	0	1	0
Amocid 5%	0	0	0	2	0
Amocid 10%	0	0	0	3	0
Bacillol AF	0	0	0	0	0
Bacillol AF Wischtücher	0	0	0	0	0
Lysoformin 0,75 %	0	0	0	0	0
Lysoformin 1,5 %	0	0	0	0	0
Mikrobac Wischtücher	0	0	0	0	0

Kennwert	Menge der Schäden
0	keine, d. h. keine erkennbaren Schäden
1	sehr wenige, d. h. kleine, gerade noch signifikante Anzahl von Schäden
2	wenige, d. h. kleine, aber signifikante Anzahl von Schäden
3	mäßig viele Schäden
4	Schäden in beträchtlicher Anzahl
5	sehr viele Schäden

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



Alexandra Blum
Leitung Marketing



Christian Schubert
Produktmanager Farben

Die Prüfungen erfolgten nach den Anforderungen der SÜDWEST-Prüftechnik und die Bewertung in Anlehnung an die DIN EN ISO 4628-1: 2014-08 (Norm-Entwurf). Die entsprechende Dokumentation liegt vor. Das bestätigen wir mit unserer Unterschrift.

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG
Iggelheimer Straße 13
67459 Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim, 06.01.2023