

## Maschinenlacke 2K

# SÜDWEST 2K-Acryl-Seidenglanzlack

30200



### Einsatzbereich:

2K-Acryl-Seidenglanzlack ist ein hochwertiger, zweikomponentiger Decklack auf Polyurethanbasis für den Innen- und Außenbereich. Zum Spritzen von hochwertigen Oberflächen mit besonderen Anforderungen an die mechanische oder chemische Belastbarkeit, z. B. auf Maschinen, Nutzfahrzeugen, Stahlbauteilen oder im Messebau. Auf kleineren Flächen oder Profilen kann 2K-Acryl-Seidenglanzlack auch gestrichen werden.

### Untergründe:

Geschliffene Altlackierungen, vorgrundierte Untergründe aus Eisen, Stahl, NE-Metalle (Zink- und Aluminium etc.), Kunststoffe (Hart-PVC, Polyester, GFK), Holz- und Holzwerkstoffe

### Eigenschaften:

- schnelle Trocknung, gute Durchtrocknung
- hohe mechanische Belastbarkeit
- resistent gegen Industrieschmutz, Feuchtigkeit, Salz und Superbenzin (überlauffest)
- bedingt resistent gegen Laugen und Säuren sowie Öle (siehe Tabelle „Chemische Beständigkeit“)
- hitzebeständig und kältebeständig ( -30°C bis ca. 130°C, je nach Farbton)
- blei- und chromatfrei

### Farbtöne:

**All-Color-Werkstönung:** Farbtöne nach Wunsch lieferbar

**Gebinde:** 375 ml, 750 ml, 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l (Komponente A)

**Verbrauch:** **Fertige Mischung:** ca. 80 - 100 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang

**Glanzgrad:** seidenglänzend

### Anwendung:

#### Allgemeine Regeln:

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig, frei von trennenden Substanzen und anstrichverträglich sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung mittels Gitterschnitt und/oder Gewebendabriss überprüfen. Bei Beschichtungsaufbauten sollte zwischen den einzelnen Beschichtungen ein Zwischenschliff erfolgen.

Vergraute und abgewitterte Holzzonen bis zum tragfähigen Untergrund abschleifen. Tragfähige Altanstriche reinigen und anschleifen. Scharfe Holzanten abrunden. Für ausreichende Ablaufschragen bei waagerechten Flächen sorgen. Die Holzfeuchte darf bei Laubhölzern 12 % und bei Nadelhölzern 15 % nicht übersteigen. Je trockener der Untergrund, desto größer ist die Eindringtiefe, wodurch die Schutzfunktion und Lebensdauer von Folgeanstrichen verbessert wird. Tropenhölzer mit trocknungsverzögernden Inhaltsstoffen mit Nitroverdünnung auswaschen und Probeanstrich anlegen.

Im Außenbereich wird empfohlen unbehandelte oder freigelegte, pilzanfällige Hölzer mit Holz-Imprägnier-Grund vorzubehandeln. Technisches Merkblatt, DIN 68800, Teil 3 und BFS Merkblatt 18 beachten.

#### Untergrundvorbereitung:

##### Altackierungen und vorgrundierte Untergründe:

Lösemittelprobe mit SÜDWEST 2K-Acryllack-Verdünnung durchführen. Falls sich die Altbeschichtung dabei stark auflöst, kann der Untergrund nicht mit SÜDWEST 2K-

# SÜDWEST 2K-Acryl-Seidenglanzlack

Acryl-Seidenglanzlack beschichtet werden. Nicht anlösbare Untergründe gründlich anschleifen und reinigen.

## Stahl und Eisenteile:

Korrosionsschützend vorbehandeln mit SÜDWEST 2K-Epoxi-Füllprimer bzw. mit SÜDWEST 2K-All-Grund.

## Zink:

Mit SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger reinigen und mit SÜDWEST 2K-Epoxi-Füllprimer bzw. mit SÜDWEST 2K-All-Grund grundieren.

## Kunststoffe:

Hart-PVC, Polyester und GFK mit SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger reinigen und mit SÜDWEST 2K-All-Grund grundieren.

## Aluminium:

Mit SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger reinigen und mit SÜDWEST 2K-Epoxi-Füllprimer dünnsschichtig grundieren.

## Neues Holz und Holzwerkstoffe (nur innen):

Mit SÜDWEST 2K-All-Grund vorbehandeln.

## Verarbeitung:

### Verarbeitungstemperatur:

Optimal zwischen 20°C und 25°C. Nicht unter 15°C Luft-, Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten und trocknen lassen. Bei tieferen Temperaturen wird der Härtungsprozess gestört. Nicht über 80 % rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

### Materialzubereitung:

Die Mischung der Komponenten A und B erfolgt möglichst exakt nach dem vorgegebenen **Mischungsverhältnis nach Volumen**.

Komponente A in einem geeigneten Gefäß vorlegen und Komponente B in der benötigten Menge zugeben. Dies kann z.B. in einem zylindrischen Gefäß mit einem Messstab erfolgen. Nach intensivem Rühren in ein anderes Gefäß überführen und noch einmal gut durchmischen. Das Einrühren von größeren Luftmengen nach Möglichkeit vermeiden.

### Spritzen:

Bei der Spritzapplikation den SÜDWEST 2K-Acryl-Härter „lang“ oder „kurz“ als Komponente B verwenden.

**Mischungsverhältnis:** Das Mischungsverhältnis beträgt 2:1 (2 Volumenteile 2K-Acryl-Seidenglanzlack mit einem Volumenteil 2K-Acryl-Härter).

### Spritzen Hochdruck, unverdünnt

z.B. mit SATA RP5000:  
Düsenweite: 2 mm  
Luftdruck: ca. 2 bar

Die gewünschte Verarbeitungsviskosität kann durch Zugabe von SÜDWEST 2K-Acryllack-Verdünnung „lang“ oder „kurz“ eingestellt werden.

### Topfzeit: (+ 20°C / 60 % rel. Luftfeuchte)

Die Topfzeit des verarbeitungsfertigen Materials beträgt ca. 4 Stunden. Höhere Temperaturen verkürzen die Topfzeit. Nach Überschreiten der Topfzeit darf ausgemischtes Material nicht mehr verarbeitet werden.

### Trocknung:

Lufttrocknung: (bei + 20°C / 60 % rel. Luftfeuchte)  
staubtrocken: nach ca. 10 - 20 Minuten  
montagefest: nach ca. 4 - 6 Stunden  
durchgetrocknet: nach ca. 12 - 24 Stunden je nach Schichtstärke.

### Wärmetrocknung:

Ablüftzeit: ca. 15 Minuten  
Trockenzeit: ca. 45 - 60 Minuten bei 60 - 80°C

### Spritzverdünnung/Werkzeugreinigung:

SÜDWEST 2K-Acryllack-Verdünnung „kurz“  
SÜDWEST 2K-Acryllack-Verdünnung „lang“

### Besondere Hinweise:

Um Farbtonfehlern vorzubeugen, muss vor der Verarbeitung am Objekt der Farbton geprüft werden. Beanstandungen von Farbtonfehlern können nach der Verarbeitung nicht mehr anerkannt werden. Aufgrund der kurzfristigen hohen Geruchsbelastigung wird eine großflächige Anwendung in Aufenthaltsräumen nicht empfohlen.

### Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26:

Klasse: B, Gruppe: 1 - 3 je nach Farbton

### EG-Richtlinie 2004/42/EG:

Das Produkt „2K-Acryl-Seidenglanzlack“ fällt nicht unter die VOC-Richtlinie (out of scope).

### VOC-Gehalte:

2K-Acryl-Seidenglanzlack für Spritzapplikation:  
600 – 650 g/Liter je nach Farbton (vor Verdünnungszugabe)

### VDL-Deklaration:

Acrylate, (je nach Farbton anorganische und/oder organische Pigmente), Effektpigmente, mineralische Füllstoffe, aromatische Kohlenwasserstoffgemische, Acetate, Rheologieadditive, Katalysatoren, Oberflächenadditive

### GISCODE: PU50

### Allgemeine Sicherheitsratschläge:

Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.  
Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

# SÜDWEST 2K-Acryl-Seidenglanzlack

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen.  
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.  
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.  
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden benachrichtigen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de).

## Lagerung:

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.

## Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

## Technische Beratung:

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

Stand: November/2017/KM

## Chemische Beständigkeit:

Substanz	Beurteilung	
	Einwirkdauer 1 Stunde	Einwirkdauer 24 Stunden
Streusalzlösung (10 %)	0	0
Salzsäure (7 %)	0	0
Essigsäure (25 %)	0	1
Phosphorsäure (85 %)	0	4
Schwefelsäure (10 %)	0	0
Batteriesäure	0	0
Zitronensäure (10 %)	0	0
Natronlauge (10 %)	1	1
Wasserstoffperoxid (3 %)	0	0
Dieselmotorkraftstoff	0	0
Motor-Öl	0	0
Hydraulik-Öl	1	1
Kompressor-Öl	0	0
Getriebe-Öl	0	0
Testbenzin*	0	0
Xylol*	0	0
Isopropanol**	2	1
Ethanol**	2	0
Nagellack-Entferner*	0	0
Lack-Reiniger*	0	0
Allzweck-Reiniger	0	0
Chlor-Reiniger (Lösung)	0	0
Desinfektionsmittel	1	1
Lein-Öl	0	0
Rotwein	0	0
Handcreme	0	0

\* Substanz verdunstet innerhalb von 24 h

\*\* geschädigte Flächen regenerieren teilweise.

## Bewertungsschema:

- 0: keine sichtbaren Veränderungen
- 1: eben erkennbare Änderung in Glanz und Farbe
- 2: leichte Veränderung in Glanz und Farbe, die Struktur der Oberfläche ist nicht verändert
- 3: starke Markierung sichtbar, die Struktur der Probefläche ist jedoch weitgehend unbeschädigt
- 4: starke Markierung sichtbar, die Struktur der Oberfläche ist verändert
- 5: Probefläche stark verändert, bzw. zerstört