

Unutarnji premazi, estrisi i žbuke

SÜDWEST StreichPutz

30085



Upotreba:

StreichPutz je razmazujuća disperzivna žbuka sa sitnozrnatom površinskom strukturuom namijenjena visokokvalitetnom žbukanju zidova u interijerima. Također savršena kao temeljni premaz za zahtjevne dekorativne površinske tretmane.

Svojstva:

- testirano od strane neovisnog TÜV instituta
- difuzno otvorena
- bez otapala i plastifikatora
- vrlo laka obrada valjkom ili kistom
- nijansirati u SÜDWEST AquaMix sustavu
- lako i svestrano strukturibilna
- također kao temeljni premaz za druge SÜDWEST žbuke

Nijansa: 9110 prirodna bijela

All-Color nijanse: dostupne pastelne nijanse

Pakiranje: 8 kg, 25 kg

Potrošnja: 200-300 g/m² za 1 premaz
Ovisno o obradi podlage i konzistenciji, potrošnja može varirati.

Tehničke specifikacije:

1. Debljina zrna: cca 500 µm
2. Gustoća: cca 1,4 – 1,6 g/cm³

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. Predstavljaju opća upozorenja temeljena na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir konkretni slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti nikakvi zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, обратите se našem tehničkom savjetovanju. Stara izdanja tehničkih listova gube valjanost novim izdanjima.

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podlage i izvođenje soboslikarskih radova moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremi radovi moraju se voditi prema objektu i zahtjevima kojima će objekt biti izložen. Pritom se pridržavajte važećih tehničkih listova BFS-a, izdanih prema tehničkim smjernicama od strane Saveznog odbora za zaštitu boja i materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odlomak 3 Radovi bojanja i lakiranja.

Daljnja obrada/uklanjanje slojeva boje brušenjem, zavarivanjem, štavljenjem itd. može stvoriti opasnu prašinu i/ili paru. Radove treba izvoditi samo u dobro prozračenim prostorima. Ako je potrebno, koristiti prikladnu (dišnu) zaštitnu opremu.

Sve podlage moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podlage moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prionjivost.

Priprema podlage:

Vrlo upijajuće podlage:

Nanelite SÜDWEST InnenGrund temeljni premaz i dalje obrađujte prema odgovarajućoj podlozi.

Stare podlage:

Otpuštene premaze kao i stare premaze i slojeve koji više nisu nosivi potrebno je ukloniti i naknadno očistiti (mehanički ili odgovarajućim sredstvom za skidanje boje/dekapiranje).

Žbuke mort grupe PG II + III:

Nanelite čvrste, normalno upijajuće podlage bez prethodne obrade. Grubo porozne, pjeskarene, jako upojne žbuke treba premazati SÜDWEST InnenGrund temeljnim premazom.

Gipsane i gotove žbuke grupe morta PG IV (ne za grupu morta IV d) + V:

Premazat temeljnim premazom SÜDWEST InnenGrund.

Ploče od gipsanih vlakana:

Upijajuće ploče premažite temeljnim premazom SÜDWEST InnenGrund.

SÜDWEST StreichPutz

Gipsane ploče:

Obojite površinu gipsane ploče, uključujući brušeno brtviло, temeljnim premazom SÜDWEST InnenGrund. Kod pojave žutila potrebno je nanijeti dodatni izolacijski premaz SÜDWEST Isolierfarbe L.

Prema podacima proizvođača gips-kartonskih ploča, površine gips-kartonskih ploča koje su dulje vrijeme bile izložene svjetlu mogu uzrokovati diskoloraciju i posljedičnu promjenu nijanse pokrivne žbuke i premaza u boji. Za procjenu mogućeg rizika od promjena preporuča se napraviti probni premaz na nekoliko površina, uključujući i cementirane površine.

Beton:

Moguća onečišćenja od ulja, masti i voska moraju se ukloniti. Oštećena područja i karijes istrljavajte SÜDWEST Rapid Spachtelom. Premažite sa SÜDWEST InnenGrund.

Gazirani beton: premažite SÜDWEST InnenGrund temeljnim premazom i zagladite.

Drvne ploče, ploče od punog kamena, iverice i šperploče:

U skladu s tim pripremite voštane ploče. Obojite SÜDWEST InnenGrund temeljnim premazom ili SÜDWEST AquaVision All-Grund temeljnom bojom.

Nosivi premazi: Mutni, slabo upijajući premazi mogu se izravno preraditi. Za visoko upojne stare disperzijske premaze nanesite SÜDWEST InnenGrund temeljni p.

Stare vaspene i mineralne boje i premazi:

Po mogućnosti mehanički ukloniti i ukloniti prašinu s površina. Nanesite SÜDWEST InnenGrund temeljni p.

Glazurni premazi:

Temeljito operite i prilagodite prema podlozi.

Slabo ljepljive tapete:

Ukloniti bez ostatka. Ispričite ostatke ljeplila i otpadni papir. Ispunite praznine sa SÜDWEST Profi-GF Spachtel.

Površine napadnute pljesni:

Uklonite sloj pljesni na mokro (npr. četkom ili struganjem). Provedite daljnje tretiranje SÜDWEST Funganom®. Nanesite temeljni premaz prema vrsti i karakteristikama podloge.

Površine s mrljama od nikotina, vode, hrde ili masti:

Površine treba oprati otopinom vode s dodatkom kućnog odmaščivača, ostaviti da se dobro osuše i iščekati. Nanesite izolacijski temeljni premaz sa SÜDWEST Isolierfarbe, ovisno o stanju, možda će biti potrebno nanijeti dvostruki izolacijski sloj. Prilikom nanošenja akrilnih masa za fugiranje i brtvljenje, zbog visoke elastičnosti akrilne mase za brtvljenje, mogu se pojaviti pukotine i/ili promjena boje. Zbog raznolikosti proizvoda dostupnih na tržištu,

potrebno je provesti pojedinačni test za procjenu prionjivosti u pojedinim slučajevima.

Obrada:

Bojati kistom, valjkom ili strukturiranom četkom. Ovisno o upojnosti podloge, razrijediti vodom do najviše 10%. Prije obrade dobro promiješajte.

Uređivanje (prerada):

Na +20 °C i 65% relativne vlažnosti.

Tehnika glazure:

Posebno je prikladna unutarnja boja SÜDWEST EuroClassic u intenzivnim nijansama boja razrijeđena s vodom u omjeru 1:1 ili s temeljnim p. SÜDWEST InnenGrund.

Temperatura obrade:

Obraditi i ostaviti da se osuši na temperaturi zraka i temperaturi predmeta između +5 °C i +30 °C.

Posebna upozorenja / posebne upute:

Moguće je nijansiranje uobičajenim bojama i koncentratima za nijansiranje. Dodatak koncentrata za toniranje ne smije biti veći od 1%. Dodavanjem pigmentnih koncentrata male količine otapala i/ili plastifikatora mogu se prenijeti u premaz.

Direktiva 2004/42/EZ:

Proizvod "StreichPutz" ne postiže najvišu VOC vrijednost kategorije proizvoda h (30 g/l) i stoga je VOC-sukladan.

VDL deklaracija (sadržane tvari):

Polimerno vezivo, polimerna disperzija, mineralna punila, tvari, silikatna punila, voda, zgušnjivač, disperzanti, sredstvo za vlaženje, pH regulatori, konzervansi za skladištenje na bazi 1,2-benzotiazolin-3-ona (BIT) i bronopola (INN).

GISCODE: BSW 20

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju tijekom obrade i sušenja boja i lakova.

Držati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Tijekom rada ne jesti, piti, pušiti ili udisati.

Nemojte udisati prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustite da nerazrijeđeni proizvod ili velike količine dospiju u podzemne vode, vodotokove ili kanalizaciju.

Dodatane informacije možete pronaći u aktualnom sigurnosno-tehničkom listu na www.sudwest.sk

SÜDWEST StreichPutz

Skladištenje:

Čuvajte na suhom, hladnom i zaštićenom od smrzavanja.

Sakupljanje i odlaganje otpada:

Samo prazne spremnike treba predati na recikliranje. Prilikom likvidacije moraju se poštovati važeći zakonski propisi.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja nema odgovora u ovom tehničkom listu, naše servisno osoblje Vam stoji na raspolaganju:

info@sudwest.sk

Od: Studeni / 2018 / CS