

Interiérové nátery, stierky a omietky

SÜDWEST FertigSpachtel 1 für 3

30000

**Rozsah použitia:**

Veľmi jemná organická interiérová stierka s optimálnymi vlastnosťami spracovania na plochách stien a stropov. Vhodná na celoplošné, racionálne spracovanie na takmer všetkých typoch podkladu.

Mnohostranne spracovateľná pomocou najbežnejšieho náradia (striedanie, valcovanie, ručné stierkovanie).

So stierkou FertigSpachtel 1 für 3 je možné vytvárať povrchy kvalitatívnej triedy Q3-Q4 podľa smernice DIN 18180 technický list č.2. Stierka FertigSpachtel 1 für 3 je podľa EN 16566 začlenená ako organická stierka.

Farebný odtieň: prírodná biela

Objem balenia: vedro 25 kg

Spotreba: cca 1,7 kg / m² na hrúbku vrstvy 1 mm

Hustota: 1,7 g/cm³

Aplikácia:**Všeobecné pravidlá:**

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavať pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby brúsením, zváraním, opaľovaním atď., môže vytvárať nebezpečný

prach a/alebo paru. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať príľnavosť.

Podklad:**Príprava podkladu:**

Veľmi nasiakavé podklady treba vhodne pripraviť.

Spracovanie:

Mnohostranne spracovateľné, napr. striekaním, valcovaním alebo ručným stierkovaním.

Všeobecne:

Aplikovať celoplošne v max. hrúbke vrstvy cca 5 mm. Následne treba stierku vyhladiť nerezovým náradím. Na obzvlášť hladké povrchy sa odporúča dodatočný pracovný krok jemného stierkovania.

Materiál je pripravený na okamžité spracovanie.

Čas otvorenosti je cca 20 minút, v závislosti od teploty podkladu a prostredia.

Spracovanie Airless / šneková pumpa:

Spracovávať aspoň s napr. Graco Mark V, na veľké plochy sa odporúča výkonnejšie zariadenie.

	Graco Mark V	Graco APX	Všeobecne (Airless)
Veľkosť dýzy	531 - 535	Rac X	0,035-0,045"
Farba dýzy	hnedá	hnedá	
Pracovný tlak	180 - 200 bar	180 - 200 bar	180 - 200 bar
Stály tlak	200 - 220 bar	190 - 210 bar	
Uhol nástreku	50°		50°
Šírka lúča (30 cm vzdialenosť)	25 cm		25 - 30 cm

Spracovanie valcovaním:

Na spracovanie valcovaním treba použiť valček s dlhým vlasom. Vzhľadom na nanášanie menšieho množstva materiálu valčekom, môže byť potrebné aplikáciu viackrát opakovať.

Manuálne spracovanie:

Natiahnuť nerezovým hladidlom na hrúbku požadovanej vrstvy.

SÜDWEST FertigSpachtel 1 für 3

Brúsne práce:

Natrieť penetračným náterom SÜDWEST InnenGrund, rovné vystierkové podklady sa môžu natierať interiérovými farbami SÜDWEST.

Pri tapetovaní treba dodržiavať smernice pre lepenie.

Teplota pri spracovaní:

Nespracovávať pri teplote pod +8 °C a nad +35 °C.

GISCODE: BSW 20

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania a schnutia farieb a lakov zabezpečiť dobré vetranie.

Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychovať prach.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Nedovoliť, aby sa nezriedený produkt alebo jeho veľké množstvo dostal do podzemných vôd, vodných tokov alebo kanalizácie.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Skladovať v suchom, chladnom a nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Marec / 2018 / PR