

Omietky do interiérov

SÜDWEST StreichPutz

30085

**Rozsah použitia:**

StreichPutz je roztierateľná omietka na báze disperzie s jemnozrnnou povrchovou štruktúrou určená na vysoko kvalitné stvárnenie stien v interiéroch. Perfektná aj ako základný náter pre náročné dekoratívne povrchové úpravy.

Vlastnosti produktu:

- testované nezávislým inštitútom TÜV
- difúzne otvorené
- bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- veľmi jednoduché spracovanie valčekom alebo štetkou
- tónovateľné v systéme SÜDWEST AquaMix
- ľahko a mnohostranne štruktúrovateľné
- tiež ako základný náter pre ďalšie omietky SÜDWEST

Farebný odtieň: 9110 prírodná biela

All-Color odtiene: dostupné pastelové odtiene

Balenie: 8 kg, 25 kg

Spotreba: 200 – 300 g/m² na 1 náter
V závislosti od spracovania podkladu a konzistencie sa môže spotreba líšiť.

Technické údaje:

1. Hrúbka zrna: cca 500 µm
2. Hustota: cca 1,4 – 1,6 g/cm³

Aplikácia:**Všeobecné pravidlá:**

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavať pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby brúsením, zváraním, opaľovaním atď., môže vytvárať nebezpečný prach a/alebo paru. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať príľnavosť.

Príprava podkladu:**Veľmi nasiakavé podklady:**

Natrieť penetračným náterom SÜDWEST InnenGrund alebo a ďalej spracovať podľa príslušného podkladu.

Staré podklady:

Uvoľnené nátery ako aj staré nátery a vrstvy, ktoré nie sú viac nosné treba odstrániť a následne vyčistiť (mechanicky alebo vhodným odstraňovačom náterov / morením).

Omietka maltovej skupiny PG II + III:

Pevné, normálne nasiakavé podklady natrieť bez predúpravy. Hrubo porézne, pieskujúce, veľmi nasiakavé omietky natrieť penetráciou SÜDWEST InnenGrund.

Sadrové a hotové omietky maltovej skupiny PG IV (nie pre maltovú skupinu IV d) + V:

Natrieť penetračným náterom SÜDWEST InnenGrund.

Sadrovláknité dosky:

Nasiakavé dosky napenetrovať so SÜDWEST InnenGrund.

Sadrokartónové dosky:

Sadrokartónový povrch vrátane vybrúseného tmelenia natrieť základom SÜDWEST InnenGrund.

Pri prerážaní žltnutia treba naniesť dodatočný izolačný náter so SÜDWEST Isolierfarbe L.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listy strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST StreichPutz

Podľa údajov poskytnutých výrobcami sadrokartónových dosiek, môžu sadrokartónové povrchy, ktoré boli dlhšie vystavené svetlu spôsobiť sfarbenie a následne zmeny odtieňa krycej omietky a farebných náterov. Na posúdenie možného rizika zmien sa odporúča vykonať testovací náter na viacerých plochách, vrátane tmelených plôch.

Betón:

Treba odstrániť prípadné znečistenia od oleja, mastnoty a vosku. Poškodené miesta a dutiny zatrieť so SÜDWEST Rapid Spachtel. Napenetrovať so SÜDWEST InnenGrund.

Pórobetón: Natrieť penetráciou SÜDWEST InnenGrund a vytmeliť do hladka.

Drevené, sololitové, drevotriekové a preglejkové dosky: Navoskované dosky príslušne pripraviť. Natrieť penetráciou SÜDWEST InnenGrund alebo základnou farbou SÜDWEST AquaVision All-Grund.

Nosné nátery: Matné, slabo nasiakavé nátery priamo spracovávať. Pri silno nasiakavých starých disperzných náteroch aplikovať penetráciu SÜDWEST InnenGrund.

Staré vápenné a minerálne farby a nátery:

Podľa možnosti mechanicky odstrániť a povrchy zbaviť prachu. Natrieť základom SÜDWEST InnenGrund.

Glejové nátery:

Dôkladne zmyť a príslušne upraviť podľa podkladu.

Slabo lepidivé tapety:

Odstrániť bez zvyškov. Zmyť zvyšky lepidla a makulatúry. Medzery zatrieť hmotou SÜDWEST Profi-GF Spachtel.

Plochy napadnuté plesňou:

Plesňový povlak odstrániť namokro (napr. kefou, alebo zoškrabaním). Ďalšiu úpravu vykonať so SÜDWEST Fungan®. Podľa typu a charakteristiky podkladu naniesť základný náter.

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, hrdze alebo mastnoty: Plochy treba umyť roztokom vody s pridaním domáceho odmasťovacieho prostriedku, nechať dobre vyschnúť a vykefovať. Naniesť izolačný základný náter s farbou SÜDWEST Isolierfarbe, podľa stavu môže byť potrebné naniesť dvojité izolačný náter. Pri nanášaní akrylových škárovacích a tmeliacich hmôt môže dôjsť v dôsledku veľkej elasticity akrylovej tmeliacej hmoty k vzniku trhlin a/alebo zmene farebného odtieňa. Vzhľadom na rôznorodosť produktov dostupných na trhu je potrebné v jednotlivých prípadoch vykonať individuálnu skúšku na posúdenie prínavosti.

Spracovanie:

Natierať štetcom, valcom alebo štruktúrovať maliarskou štetkou. Podľa nasiakavosti podkladu riediť s vodou maximálne do 10%. Pred spracovaním dobre premiešať.

Úprava (prerábanie):

Pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Lazúrová technika:

Zvlášť vhodná je interiérová farba SÜDWEST EuroClassic v intenzívnych farebných odtieňoch riedená v pomere 1:1 s vodou alebo s penetráciou SÜDWEST InnenGrund.

Teplota pri spracovaní:

Spracovávať a nechať schnúť pri teplote vzduchu a teplote objektu medzi +5 °C až +30 °C.

Osobitné upozornenia / špeciálne pokyny:

Je možné tónovanie s bežne dostupnými tónovacími farbami a koncentrátmi. Prídavok tónovacích koncentrátov by nemal presiahnuť 1%. Pridaním pigmentových koncentrátov sa môžu do náteru preniesť malé množstvá rozpúšťadiel a/alebo zmäkčovadiel.

Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt „StreichPutz“ nedosahuje najvyššiu hodnotu VOC produktovej kategórie h (30 g/l) a tým je VOC-konformný.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Polymérne spojivo, polymérna disperzia, minerálne plnivá, látky, silikátové plnivá, voda, zahusťovadlo, dispergátory, zmáčadlo, regulátory pH, prostriedky na ochranu pri skladovaní na báze 1,2-benzizotiazolin-3-ónu (BIT) a na báze bronopolu (INN).

GISCODE:

BSW 20

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania a schnutia farieb a lakov zabezpečiť dobré vetranie. Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte. Pri brúsení nevdychovať prach. Uchovávať mimo dosahu detí. Nedovoliť, aby sa nezriedený produkt alebo jeho veľké množstvo dostal do podzemných vôd, vodných tokov alebo kanalizácie.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Skladovať uzatvorené v chladnom, nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: November / 2018 / CS