

Ochrana dreva obsahujúca rozpúšťadlá

SÜDWEST Imprägnier-Lasur

30275

**Použitie:**

Imprägnier-Lasur je tenkovrstvová impregnačná lazúra pre rozmerovo nestále drevené komponenty v exteriéri. Základný náter pre rozmerovo stále, vysoko absorpčné drevo v systéme s produktom SÜDWEST Flächen-Lasur.

Typické oblasti použitia:

ploty, šindle, pero-drážkové dosky, priehradové konštrukcie

Vlastnosti:

- vysoká vsiakavosť
- minimálna tvorba filmu
- otvorené póry
- neodlupuje sa a nepraská
- zabraňuje odkvapkávaniu
- bez pásov a začiatku a konca ťahu (rovnomerný povrch)
- odolnosť voči poveternostným vplyvom
- veľmi dobrá odolnosť voči UV-žiareniu vďaka transparentným pigmentom oxidu železitého
- s preventívnou ochranou proti riasam a hubám
- bez aromatických látok (VdL-RL-01)

Farebný odtieň:**Štandardné:**

0901 bezfarebný	
8931 jaseň	8930 dub svetlý
8921 borovica	8927 stará borovica
8925 dub	8919 teak
8924 orech	8922 mahagón
8923 palisander	9551 ebenové drevo

All-Color továrenské odtiene:

Ďalšie farebné odtiene a odtiene dreva sú dostupné

Balenie: 750 ml, 2,5 l, 5 l, 25 l

Spotreba: 50 – 80 ml / m²

Skutočná spotreba závisí od daného objektu a je výrazne ovplyvnená faktormi ako je kvalita / stav povrchu a jeho nasiakavosť. Presné hodnoty spotreby sa dajú určiť vykonaním skúšobného náteru.

Lesk: saténový matný

Aplikácia:**Všeobecné pravidlá:**

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prílepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzibrús.

Príprava podkladu:

Zošetnuté a zvetrané časti dreva obrúsiť do nosného podkladu. Nosné staré nátery vyčistiť a obrúsiť. Ostré drevené hrany zaobliť. Pri vodorovných plochách dbať na dostatočné odvodňovanie. Vlhkosť dreva by nemala prekročiť pri rozmerovo stálych komponentoch 13 +/-2% a pri rozmerovo nestálych komponentoch 18 %. Čím suchší je podklad tým je väčšia hĺbka prieniku, čím sa zväčšuje ochranná funkcia a životnosť následných náterov. Na tropických drevinách sa môže doba schnutia predĺžiť v dôsledku látok obsiahnutých v dreve. V prípade potreby vymyť s prípravkom SÜDWEST Holz-Entgrauer a naniesť skúšobný náter. Nové hladké alebo ohobľované drevené povrchy obrúsiť a riadne vyčistiť.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvozené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listy strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST Imprägnier-Lasur

Vystupujúcu živicu a/alebo látky obsiahnuté v dreve odstrániť. Na nové drevené komponenty podľa možnosti naniesť zo všetkých strán základný aj medzivrstvový náter s Imprägnier-Lasur.

V exteriéri sa odporúča, neošetrené alebo voľne položené drevené komponenty náchylné na plesne predošetriť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dbáť na technický list DIN 68800, časť 3 a BFS technický list 18.

Spracovanie:

Impregnačná lazúra je hneď aplikovateľná. Produkt pred použitím dobre premiešať. Optimálny povrch sa dosiahne natieraním štetcom. Podľa podkladu 2-3 krát natrieť bez riedenia.

Nespracovávať a neaplikovať pri teplote vzduchu a teplote objektu nižšej ako +5 °C a vyššej ako +30 °C.

Ako medzi náter a koncový náter pre rozmerovo stále komponenty sa odporúča „SÜDWEST Flächen-Lasur“.

Čistenie náradia:

Použiť riedidlo na farby syntetických živíc.

Schnutie:

(pri +20 °C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu)

Povrch nelepiť prach:	cca 3 hodiny
Nelepiť:	cca 4 hodiny
Možné prepracovať:	cca 12 hodín

Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia.

Osobitné upozornenia

Nenanášať na vyhriate podklady vystavené priamemu slnečnému žiareniu a/alebo drevené podklady, ktoré by v priebehu 2-3 hodín po nanosení mohli byť ožiarené priamym slnkom.

0901 bezfarebný odtieň sa môže v exteriéri používať iba na zosvetlenie tmavých odtieňov do maximálnej hodnoty 10%.

Pri prvom nátere na drevo bohaté na obsiahnuté látky sa môže doba schnutia oneskoriť. Druhú vrstvu naniesť až po zaschnutí. Najlepšia odolnosť a trvácnosť sa dosahuje pri odtieňoch stredne tmavého dreva, pretože tu je optimálna ochrana pred UV žiarením a drevo sa príliš nezohrieva.

Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt „Impregnier Lasur“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov f (700 g/l), a týmto je VOC-konformný.

Nariadenie o biocídnych výrobkoch (528/2012):

Obsahuje 3-jód-2-propinylbutylkarbamát (IPBC) ako účinnú látku na ochranu náterov v súlade s nariadením o biocídoch (528/2012), článok 58 ods. 3.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

alkydové živice (podľa farebného odtieňa anorganické a/alebo organické pigmenty), alifatické uhľovodíkové zmesi, glykolétery, reologické aditíva, svetelné stabilizátory, sušiace činidlá, antioxidanty, ochranný film na báze 3-jodo-2-propinylbutylkarbamátu (IPBC)

GISCODE: BSI 40

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie. Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte. Pri brúsení nevdychujte prach. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov. Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušné orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzdychotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom, suchom, ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Jún / 2018 / KM