

Interiérové nátery, stierky a omietky

SÜDWEST Profi-GF Spachtel

30700



Rozsah použitia:

Vysoko kvalitná sadrová stierkovacia hmota v práškovej forme určená pre interiér.

Na vyplnenie a vyhladenie škár, trhlín, väčších dier a priehlbín na plochách stien a stropov.

Vhodná aj na celoplošné gletovanie, lepenie a škárovanie sadrokartónových dosiek ako aj na tvarovanie a modelovanie. So stierkou Profi-GF Spachtel sa dosiahnu optimálne podklady aj pre tapetárske a maliarske práce. Pomocou Profi-GF Spachtel je možné vytvoriť povrch na sadrokartónové dosky podľa smernice DIN 18180, technický list č. 2 Q1 až Q4.

Profi-GF Spachtel je plastom zušľachtená stierková hmota podľa DIN EN 13963 / Typ 4B.

Podklady:

Všetky minerálne podklady ako omietka, kameň, betón (pri zvyškovej vlhkosti betónu < 3 %), pórobetón, murivo, sadra, sadrokartónové dosky, cement atď. Na organické podklady ako napr. saténovo lesklé latexové farby a syntetické omietky. Na suché stavebné dosky montované bez pnutia je možné Profi-GF Spachtel použiť bez výstužnej pásky. Treba dodržiavať pokyny na spracovanie od výrobcu dosiek. Napučievajúce (napr. zvyšky lepidla) a nestabilné podklady nie sú vhodné.

Farebný odtieň: 0001 biela

Veľkosť balenia: 5 kg, 15 kg

Spotreba: cca 1,0 kg /m²/ na hrúbku vrstvy 1 mm podľa pomeru zmiešania

Hustota: 2,622 g/cm³

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavať pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce. Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby brúsením, zvaraním, opaľovaním atď., môže vytvárať nebezpečný prach a/alebo paru. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať priľnavosť.

Príprava podkladu:

Veľmi nasiakavé, pieskujúce a kriedujúce podklady treba natrieť penetráciou SÜDWEST InnenGrund.

Spracovanie:

Stierku Profi-GF Spachtel zmiešať v čistej nádobe s čistou studenou vodou v pomere cca 2:1 (prášok : voda).

Profi-GF Spachtel natiahnuť nerezovým hladidlom / rakľou. Malé nerovnosti alebo hrbolčeky možno ľahko odstrániť pred konečným zatvrdnutím vlhkou špongiou.

Pred nanášaním Profi-GF Spachtel sa takmer vždy ušetrí penetrácia (je zbytočná) z dôvodu nízkej a rovnomernej nasiakavosti.

Na brúsené plochy treba aplikovať penetráciu SÜDWEST InnenGrund podľa technického listu BFS č. 10 + č. 12.

Teplota pri spracovaní:

Nespracovávať a nenechať schnúť pri teplote vzduchu a teplote objektu pod +10 °C.

Doba spracovateľnosti: cca 60 min pri 20 °C

Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt „Profi-GF-Spachtel“ nespadá pod smernicu VOC (out of scope).

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Síran vápenatý, polymérny prášok, uhličitan vápenatý, celulóza, aditíva.

SÜDWEST Profi-GF Spachtel

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania a schnutia farieb a lakov zabezpečiť dobré vetranie.

Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychovať prach.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Nedovoliť, aby sa nezriedený produkt alebo jeho veľké množstvo dostal do podzemných vôd, vodných tokov alebo kanalizácie.

Skladovanie:

Skladovať v suchom, chladnom, nemrznúcom prostredí.

Zber odpadu:

Na recykláciu odovzdať len prázdne obaly. Pri zbere sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Od: Január / 2020 / PR

	
SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG, 67459 Böhl-Iggelheim	
SW-19	
09	
EN 13963	
Profi-GF Spachtel	
Špárovacia hmota na sadrokartónové dosky typ 4B	
Reakcia látky pri požiari:	A2-s1, d0
Pevnosť ohybu:	NPD