

## Ochrana dreva obsahujúca rozpúšťadlá

## SÜDWEST Patina-Lasur

30845

**Použitie:**

„Patina-Lasur“ je tenkovrstvová lazúra s perleťovými pigmentami pre rozmerovo nestále drevené komponenty v exteriéri. Vďaka atraktívnej špeciálnej pigmentácii sa dosiahne náterom charakter starého dreva.

**Typické oblasti použitia:** drevené ploty, drevené šindle, prodrážkové dosky, balkóny, drevené fasády.

**Vlastnosti:**

- atraktívny vzhľad starého dreva
- vysoká hĺbka prieniku
- minimálna tvorba filmu
- otvorené póry
- bez odlupovania
- plynulá roztekavosť bez pruhov po nanášaní štetcom
- odolné voči poveternostným vplyvom
- dobrá ochrana pred UV žiarením vďaka reflexným pigmentom
- bez aromatických látok (VdL-RL-01)
- preventívny ochranný film proti riasam a plesniam

**Farebný odtieň:**

PAT 0700 strieborná	PAT 0600 smaragd
PAT 0200 meď	PAT 0701 titán
PAT 0100 zlato	PAT 0800 naplavené drevo

**Balenie:** 750 ml, 2,5 l, 5 l

**Spotreba:** 50 – 80 ml/m<sup>2</sup>

Skutočná spotreba je závislá od objektu a ovplyvnená faktormi ako kvalita povrchu a savosť. Presné hodnoty sa získajú skúšobným náterom

**Lesk:** saténový lesk

**Aplikácia:****Všeobecné pravidlá:**

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prilepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzibrús.

**Príprava podkladu:**

Zošednuté a zvetrané časti dreva obrúsiť do nosného podkladu. Nosné staré nátery vyčistiť a obrúsiť. Ostré drevené hrany zaobliť. Pri vodorovných plochách dbať na dostatočné odvodňovanie. Vlhkosť dreva by nemala prekročiť pri rozmerovo stálych komponentoch 13 +/- 2 % a pri rozmerovo nestálych komponentoch 18 %. Čím suchší je podklad tým je väčšia hĺbka prieniku, čím sa zlepšuje ochranná funkcia a životnosť následných náterov. Na tropických drevinách sa môže doba schnutia predĺžiť v dôsledku látok obsiahnutých v dreve.

V prípade potreby vymyť s prípravkom SÜDWEST Holz-Entgrauer a naniesť skúšobný náter. Nové hladké alebo ohobľované drevené povrchy obrúsiť a riadne vyčistiť. Vystupujúcu živicu a/alebo látky obsiahnuté v dreve odstrániť. Na nové drevené komponenty podľa možnosti naniesť zo všetkých strán základný aj medzivrstvový náter. V exteriéri sa odporúča, neošetrené alebo voľne položené drevené komponenty náchylné na plesne predošetriť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dbať na technický list DIN 68800, časť 3 a BFS technický list 18.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listy strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

# SÜDWEST Patina-Lasur

## Spracovanie:

Produkt pred použitím dobre premiešať. Optimálny povrch sa dosiahne nanášaním štetcom. Podľa podkladu 2-3 krát naniesť nezriedené. Patina-Lasur je hneď aplikovateľná. Nespracovávať a neaplikovať pri teplote vzduchu a teplote objektu pod +5 °C.

Nie je vhodné pre rozmerovo stále drevá, ako sú okná a dvere.

## Riedenie /čistenie náradia:

Syntetické riedidlo.

## Schnutie:

(pri +20 °C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu)

Nelepivé voči prachu: cca. 3 hodiny

Nelepivé na dotyk: cca. 4 hodiny

Prepracovateľné: cca. 12 hodín

Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia.

## Dodatočné upozornenia:

Nenatierať vyhriate podklady a drevené podklady na priamom slnku, alebo drevené podklady ktoré by v priebehu 2-3 hodín po nanosení mohli byť ožiarené priamym slnkom.

Doba schnutia sa pri prvom nátere môže predĺžiť pri drevinách s vysokým podielom obsiahnutých látok.

Druhý náter previesť až po dôkladnom uschnutí.

## Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt „Patina-Lasur“ spadá pod VOC produktovú kategóriu f (700 g/l), a preto je v súlade s VOC.

## Regulácia biocídov:

Obsahuje propikonazol ako aktívnu látku na ochranu povrchovej vrstvy podľa nariadenia (ES) č. 528/2012 o biocídoch, článku 58 ods. 3.

## VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Alkydové živice (podľa odtieňu anorganické a/alebo organické pigmenty), glykolétery alifatické uhľovodíkové zmesi, reologické aditíva, svetelný stabilizátory, sušiacie činidlá, antioxidanty, protipeniace činidlá, ochranný film na báze propikonazolov.

**GISCODE:** BSL40

## Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri schnutí náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

## Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť.

Skladovať v chladnom, suchom, ale nemrznúcom prostredí.

## Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

## Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: Jún / 2018 / KM