

Ochrana dreva obsahujúca rozpúšťadlá

SÜDWEST PALADUR® seidenmatt

30925



Použitie:

PALADUR® seidenmatt je PU zosilnený polomatný číri lak konzervujúci tvrdé a mäkké drevo v interiéri a v exteriéri chránenom pred poveternostnými vplyvmi. PALADUR® seidenmatt môže byť použitý aj ako bezfarebný náter na lazúrované alebo farbené povrchy. Na základe vysokej mechanickej zaťažiteľnosti môže byť PALADUR® seidenmatt použitý na ochranu povrchov sedacích súprav alebo nábytku. Natreté plochy slakom PALADUR® seidenmatt sa veľmi ľahko čistia a vyznačujú sa opticky vysoko kvalitným povrchom.

Vlastnosti:

- mechanická odolnosť
- pekný povrchový vzhľad
- veľmi dobrá rozotierateľnosť
- ľahká udržiavateľnosť povrchu
- odolnosť proti blokovaniu (nelepivosť)
- bez aromatických látok (VdL-RL-01)

Farebný odtieň: 0901 bezfarebný

Balenie: 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l | 10 l

Spotreba: 80 – 100 ml / m² na jeden náter

Stupeň lesku: saténový matný (cca 30 - 40 GU pri 60°)

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený.

Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prílepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzibrús.

Zošednuté a zvetrané drevené plochy obrúsiť až do nosného podkladu. Nosné staré nátery vyčistiť a obrúsiť. Ostré drevené hrany zaobliť. Pri vodorovných plochách zabezpečiť dostatočný sklon odtoku vody. Vlhkosť dreva by pri dreve z listnatých stromov nemala presiahnuť 12% a z ihličnatých 15%. Čím suchší je podklad, tým väčšia je hĺbka prieniku, čím sa zlepšuje ochranná funkcia a životnosť ďalších náterov. Drevo z tropických stromov so zmesami, ktoré spomaľujú schnutie, umyť s nitro riedidlom a naniesť skúšobný náter.

V exteriéri odporúčame neošetrené alebo voľne položené drevo, ktoré je náchylné na huby, predupraviť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický list, DIN 68800, časť 3 a BFS návod 18.

Spracovanie:

Aplikovať bez riedenia štetcom, valčekom alebo striekaním. Nespracovávať a neaplikovať pri teplote vzduchu a teplote objektu nižšej ako +5 °C.

Vysokotlakové striekanie:

Napr. so SATAjet 3000RP/SATAjet RP

Dýza: 2,0 / 2,5 mm

Tlak: 1,5 – 2,0 bar

Parametre tlaku a dýzy pre ďalšie striekacie zariadenia podľa údajov príslušného výrobcu zariadenia. Ďalšie informácie k alternatívnym striekacím zariadeniam SATA na www.suedwest.de (Service / Prospekt-Download)

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listy strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST PALADUR® seidenmatt

Systém prevedenia viacerých náterov:

Základný a medzi náter na novom dreve by mal byť prevedený zásadne s PALADUR® hochglänzend“ aj keď sa ďalej bude prepracovávať s „PALADUR® seidenmatt“ alebo „PALADUR® extramatt“. Na silno nasiakavých povrchoch sa prvý náter môže zriediť až do 5 % syntetickým riedidlom AF (bez arómátov). Následne zľahka prebrúsiť aby sa odstránili vystupujúce drevené vlákna.

Nové drevo v interiéri:

2 až 3 nezriedené nátery.

Intaktné, natreté drevo v interiéri:

1 až 2 nezriedené nátery.

Drevo v exteriéri:

Silno nasiakavé drevo natrieť impregnačným náterom „SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund“. „PALADUR® seidenmatt“ použiť len v prostredí chránenom pred poveternostnými vplyvmi a slnkom.

Schnutie:

(+ 20°C / 60 % rel. Vlhkosti vzduchu, 100 µm hrúbka mokrej vrstvy)

Nelepivé voči prachu	po cca. 3 hodinách
Prepracovateľné:	po cca. 12 hodín
Konečná tvrdosť:	6 – 8 týždňov

Vyššia hrúbka vrstvy a nižšie teploty spomaľujú dobu schnutia.

Osobitné upozornenia:

„PALADUR® seidenmatt“ ako bezfarebný lak nechráni drevo v exteriéri pred zošednutím.

Nepoužívať ako bezfarebný povlak na biele nátery, pretože materiál zožltne.

Alkydové farby, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, majú vlastný typický zápach, ktorý môže byť vnímaný aj po vyschnutí. Preto odporúčame na veľkoplošnú aplikáciu v obytných priestoroch farby SÜDWEST na báze vody, ktoré sú odporúčané na použitie v interiéroch.

Riedenie / čistenie náradia:

Náradie čistiť so syntetickým riedidlom.

Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt „PALADUR® seidenmatt“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov I (500g/l) a je preto v súlade s VOC.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

alkydové živice, alifatické uhľovodíkové zmesi, antioxidanty, sušiace látky, amorfné kyseliny kremičité, odpeňovadlo

GISCODE: BSL40

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri schnutí náterov zabezpečiť dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávať mimo dosahu.

Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou.

Používať len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť a nečuchať.

Pri brúsení nevdychovať prach.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Zabrániť úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomiť podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť.

Skladovať v chladnom, suchom, ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Jún / 2018 / KM