

## Ochrana dreva na báze vody

# SÜDWEST AquaVision® Holz-Siegel satin

30985



### Použitie:

AquaVision® Holz-Siegel satin je číry pololesklý lak, ktorý sa používa ako uzatvárací náter povrchov v interiéri. Aplikuje sa priamo na drevené podklady alebo ako bezfarebný ochranný náter na už povrchovo upravené podklady.

K produktu je k dispozícii znalecký posudok podľa DIN EN 71-3 (norma pre bezpečnosť detských hračiek).

Výrobok je odolný voči rôznym dezinfekčným prostriedkom.

### Vlastnosti:

- riediteľné vodou
- nízky zápach
- nízke emisie
- spĺňajúce AgBB požiadavky
- rýchle schnutie
- bezfarebné
- nežltnúce
- odolné a trvácne
- elastické
- saténový mat
- priepustné pre vodné pary
- odolné voči domácim čistiacim prostriedkom bez obsahu rozpúšťadiel

**Farebný odtieň:** bezfarebný

**Objem balenia:** 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

**Spotreba:** cca. 80 - 100 ml/m<sup>2</sup> na jeden náter

**Lesk:** saténový lesk

### Aplikácia:

#### Všeobecné pravidlá :

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prílepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzibrús.

### Podklad:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a bez oddeľujúcich substancií.

### Vhodné podklady:

Drevené plochy v interiéri (napr. podlaha, drevené obklady, nábytok) OSB platne, korok, farbené a lazúrované plochy, disperzné farby.

### Príprava podkladu:

Nenatreté drevo dôkladne prebrúsiť a vyčistiť.

Už farbené a lazúrované povrchy prebrúsiť brúsnym rúnom prípadne zmatniť.

### Spracovanie:

„AquaVision® Holz-Siegel satin“ pred použitím dobre premiešať. Na veľmi savé povrchy by sa prvá vrstva mala naniesť zriedená až 30 % vodou. „AquaVision® Holz-Siegel satin“ sa môže natierať štetcom alebo valcovať.

Podľa potreby aplikovať 1 až 2 nezriedené koncové nátery. Po prvom nanosení na drevo by sa malo vykonať medzibrúsenie brúsnym rúnom alebo brúsnym papierom (zrno 240 až 320).

# SÜDWEST AquaVision® Holz-Siegel satin

## Náterový systém:

### Drevené povrchy, OSB, Korok:

Základný náter pri veľmi savých povrchoch zriediť vodou max. 30 %. Následne aplikovať 1 až 2 nezriedené koncové nátery s lakom „AquaVision® Holz-Siegel satin“.

### Farbené a lazúrované povrchy:

K zakonzervovaniu farbených alebo lazúrovaných povrchov naniesť 1 až 2 nezriedené nátery s lakom „AquaVision® Holz-Siegel satin“.

### Disperzné farby:

K zakonzervovaniu nástenných náterov na disperznej báze naniesť 1 až 2 nezriedené nátery s „AquaVision Holz-Siegel satin“.

### Odporúčané náradie:

Na natieranie štetcom odporúčame použiť štetce so štetinami zo syntetických vlákien. Pri valcovaní odporúčame použiť valec z jemného mikrovlákná.

### Aplikácia striekaním:

| Proces      | Dýza    | Tlak materiálu / množstvo | Tlak vzduchu | Riedenie |
|-------------|---------|---------------------------|--------------|----------|
| Vysoký tlak | 2,0     | -                         | 2,0 bar      | 5%       |
| Nízky tlak  | stredný | 1/2 až cca 3/4            | Max.         | -        |

### Teplota spracovania:

Teplota a vlhkosť vzduchu ovplyvňujú schnutie a roztekavosť farieb na báze vody. Optimálna teplota spracovania je 10 °C – 25 °C (cca. 60 % relatívna vlhkosť vzduchu). Nízka teplota a vysoká vlhkosť vzduchu zvyšujú dobu schnutia. Nespracovávať pri teplote nižšej ako +5 °C. Vysoká teplota a nízka vlhkosť vzduchu skracujú čas otvorenia.

### Riedenie / čistenie náradia:

Podľa potreby riediť čistou vodou. Náradie po dlhších pracovných prestávkach alebo po ukončení práce umyť vodou, preprať v mydlovom lúhu a opláchnuť.

### Schnutie:

(+20 °C / 60 % relatívna vlhkosť vzduchu, 100 µm hrúbka mokrej vrstvy)

Nelepivé voči prachu: cca 1 hodina  
Prepracovateľné: cca 12 hodín  
Konečná tvrdosť: cca 7 dní

Vysoká hrúbka vrstvy a/alebo nízke teploty predlžujú dobu schnutia.

### Osobitné pokyny / upozornenia:

Nepoužívať na plochy ktoré budú neskôr pri používaní vystavené intenzívnemu zaťaženiu, napr. kontaktom s masťou a tukmi, zmäkčovadlami, alkoholom alebo inými agresívnymi zložkami. Nenanášať na moridlá rozpustné vo vode. Plochy natreté s „AquaVision® Holz-Siegel satin“ sa môžu čistiť bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami. Nepoužívať abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky.

### EG-Smernica 2004/42/42 EG

Produkt „AquaVision Holz-Siegel satin“ spadá pod VOC produktovú kategóriu I (140 g/l) a je týmto VOC-konformný.

### VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Akrylátové disperzie, PU disperzie, voda, glykoly, amorfné kyseliny kremičité, odpeňovadlo, aditíva hraničných plôch, povrchové aditíva, polyuretánové zahusťovadlo, neutralizačné činidlo.

**GISCODE:** BSW30

### Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri schnutí náterov zabezpečiť dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávať mimo dosahu. Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou.

Pri brúsení nevdychovať prach.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Nepripustiť prienik do podzemných vôd, vodných tokov alebo kanalizácie.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

### Skladovanie:

Otvorenú nádobu vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom, suchom, ale nemrznúcom prostredí.

### Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

### Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: Október / 2019 / KM