

# Priemyselné nátery 2K

## SÜDWEST 2K-Acryl-Härter „lang“

30415

## SÜDWEST 2K-Acryllack-Verdünnung „lang“

30430

### Rozsah použitia:

SÜDWEST 2K-Acryl-Härter „lang“ ako zložka B pre nasledujúce SÜDWEST produkty (zložky A):

SÜDWEST 2K-All-Grund  
SÜDWEST 2K-Acryl-Hochglanzlack  
SÜDWEST 2K-Acryl-Seidenglanzlack  
SÜDWEST 2K-Acryl-Klarlack  
SÜDWEST 2K-Acryl-Strukturlack SG/GL

2K-Acryllack-Verdünnung „lang“ slúži ako riedidlo aplikované striekaním a je vhodné aj na čistenie pracovných nástrojov po spracovaní s 2K- SÜDWEST materiálmi.

**Farebný odtieň:** bezfarebný (tvrdidlo a riedidlo)

### Balenie:

**2K-Acryl-Härter „lang“**  
250 ml, 500 ml, 1 l, 6 l

**2K-Acryllack-Verdünnung „lang“**

1 l, 6 l

### Príprava materiálu:

Miešanie oboch zložiek A a B vykonať podľa možnosti presne podľa uvedeného **miešacieho pomeru objemového diela**.

Zložky A vložiť do vhodnej nádoby a pridať potrebné množstvo 2K-Acryl-Härter „lang“. Použiť sa môže napr. valcovitá nádoba s meracou tyčinkou. Po dôkladnom zmiešaní preložiť do druhej nádoby a ešte raz premiešať. Pri miešaní zabrániť prieniku veľkého množstva vzduchu. Požadovaná viskozita pri spracovaní sa môže upraviť pridaním riedidla SÜDWEST 2K-Acryl-Verdünnung „lang“.

### Miešacie pomery:

**SÜDWEST 2K-All-Grund: 6 : 1**

(6 objemových dielov zložky A s jedným objemovým dielom zložky B)

**SÜDWEST 2K-Acryl-Hochglanzlack: 2 : 1**

(2 objemové diely zložky A s jedným objemovým dielom zložky B)

**SÜDWEST 2K-Acryl-Seidenglanzlack: 2 : 1**

(2 objemové diely zložky A s jedným objemovým dielom zložky B)

### **SÜDWEST 2K-Acryl-Klarlack: 2 : 1**

(2 objemové diely zložky A s jedným objemovým dielom zložky B)

### **SÜDWEST 2K-Acryl-Strukturlack SG/GL: 2 : 1**

(2 objemové diely zložky A s jedným objemovým dielom zložky B)

Materiály, pripravené na spracovanie majú dobu spracovateľnosti, špecifickú pre produkt. Po jej prekročení sa nesmie upravený farebný odtieň materiálu viac spracovávať. Všímajte si technický list zložky A.

### Osobitné upozornenia:

**Nebezpečenstvo! Len pre profesionálnych užívateľov/odborníkov.**

Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergické reakcie. Ďalšie údaje o bezpečnom používaní nájdete na etikete a v aktuálnom bezpečnostnom liste.

### VDL-Deklarácia:

Acetáty, aromatické uhľovodíkové zmesi, p-Toluolsulfonylisocyanate, alifatické polyizokyanáty

**GISCODE:** PU50

### Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.  
Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajú mimo dosahu. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.  
Pri brúsení nevdychujte prach.  
Uchovávajú mimo dosahu detí.  
Zabráňte úniku v nezriedenom stave, resp. vo väčších množstvách do spodných vôd, vodných tokov a kanalizácie.  
Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie údaje nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de).

### Skladovane:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom, ale nemrznúcom prostredí.

### Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listy strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

# SÜDWEST 2K-Acryl-Härter „lang“ SÜDWEST 2K-Acryllack-Verdünnung „lang“

## Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom sú Vám k dispozícii náš servisný personál. Okrem iného Vám zodpovie podrobne na všetky otázky náš technický zákaznícky servis (06324/709-0).

Od: november/2017/KM