

Priemyselné nátery 2K

SÜDWEST Streichlack-Zusatz für 2K-Acryl-Lacke

30450



Rozsah platnosti:

Streichlack-Zusatz für 2K-Acryl-Lacke aplikovať ako tvrdidlo (zložka B) pre nasledujúce laky
SÜDWEST 2K-Acryl-Lacke (zložky A) štetcom na malé plochy:

2K-Acryl-Hochglanzlack
2K-Acryl-Seidenglanzlack
2K-Acryl-Klarlack

Streichlack-Zusatz für 2K-Acryl-Lacke nahradí tvrdidlo a riedidlo. Nanášanie sa odporúča z dôvodu krátkej doby otvorenia len na menšie plochy, alebo profily. Z dôvodu rýchleho schnutia je potrebné rýchle nanášanie.

Farebný odtieň: bezfarebný

Balenie: 250 ml

Príprava materiálu:

Miešanie obidvoch zložiek A a B vykonať podľa možnosti presne podľa uvedeného **miešacieho pomeru objemového diela**.

Zložky A vložiť do vhodnej nádoby a pridať potrebné množstvo tvrdidla Streichlack-Zusatz. Použiť sa môže napr. valcovitá nádoba s meracou tyčinkou. Po dôkladnom zmiešaní preložiť do druhej nádoby a ešte raz premiešať. Pri miešaní zabrániť prieniku veľkého množstva vzduchu.

Miešacie pomery:

SÜDWEST 2K-Acryl-Hochglanzlack: 5:1
SÜDWEST 2K-Acryl-Seidenglanzlack: 5:1
SÜDWEST 2K-Acryl-Klarlack: 5:1

(5 objemových dielov zložky A s jedným objemovým dielom zložky B)

Doba spracovateľnosti: (pri + 20°C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu)

Doba spracovateľnosti materiálov, pripravených na spracovanie činí cca. 2 hodiny. Vyššie teploty skracujú dobu spracovateľnosti. Po prekročení doby spracovateľnosti sa nesmie upravený farebný odtieň materiálu viac spracovávať.

Čistenie nástrojov:

SÜDWEST 2K-Acryllack-Verdünnung „kurz“
SÜDWEST 2K-Acryllack-Verdünnung „lang“

Schnutie (materiál, pripravený na spracovanie):

(pri + 20°C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu)

Prach sa neusadí: po cca. 30 minútach
Vyschnuté: po cca. 24 hodinách

Osobitné upozornenia:

Nebezpečenstvo! Len pre profesionálnych užívateľov/odborníkov.

Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergické reakcie. Ďalšie údaje o bezpečnom používaní nájdete na etikete a v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Smernica ES 2004/42/ES:

Produkt „Streichlack-Zusatz für 2K-Acryl-Lacke“ nepodlieha smernici VOC (out of scope).

VDL-Deklarácia:

acetáty, p-Tolvolfonylisocyanate, izokyanáty

GISCODE: PU50

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Len pre profesionálnych užívateľov/odborníkov.

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku v nezriedenom stave, resp. vo väčších množstvách do spodných vôd, vodných tokov a kanalizácie.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie údaje nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na

www.suedwest.de.

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom, ale nemrznúcom prostredí.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listy strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST Streichlackzusatz für 2K-Acryl-Lacke

Zber a likvidácia odpadu:

Na miesto zberu nebezpečného obsahu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom sú Vám k dispozícii náš servisný personál. Okrem iného Vám zodpovie podrobne na všetky otázky náš technický zákaznícky servis (06324/709-0).

Od: november/2017/KM