

Pripremni materijali za interijer i fasadu

SÜDWEST ThixGrund

30012



Upotreba:

Univerzalni gel penetracijski premaz bez sadržaja otapala i plastifikatora.

Dizajniran za jačanje nosivih starih premaza u unutrašnjosti i izvana i smanjenje upijanja gipsanih ploča, poroznih i upijajućih podloga.

Penetracijski premaz ThixGrund karakterizira velika dubina prodiranja i dobra svojstva za promicanje prijanjanja.

Proizvod je ispitan na štetne tvari i certificiran od strane neovisnog instituta TÜV.

Svojstva:

- konzistencija gela
- visoka sposobnost prodiranja
- jednostavan za upotrebu - ne kaplje
- ušteda vremena pri primjeni
- armirajuća podloga
- posredovanje prijanjanja
- reguliranje upijanja
- s niskim sadržajem emisijama, bez otapala i plastifikatora
- bez čestica koje uzrokuju fogging-efekt

Boja: 0901 bezbojni

Volumen: 5 l, 10 l

Potrošnja: 100 – 400 ml / m² na jedan sloj.
Ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge, to može dovesti do različite potrošnje.

Gustoća: cca. 1,0 g/cm³

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podloge i lakiranje moraju odgovarati trenutnom stanju tehnologije. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i lakiranje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanje, štavljenje itd. može uzrokovati stvaranje prašine i / ili pare. Radite samo u dobro prozračenom okruženju. Po potrebi upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte uzorak s površine i provjerite prijanjanje.

Obrada:

Prije upotrebe dobro promiješajte. Nanesite kistom, valjkom ili sprejem. Spremno za primjenu. Može se razrijediti s vodom do 5%. Nanesite drugi sloj (na + 20 ° C i 65% relativne vlažnosti) nakon 12 sati.

Temperatura obrade:

Nemojte obrađivati, nanositi ili dopustiti da se osuši na temperaturi zraka i temperaturi predmeta ispod + 5 ° C i ne višoj od + 30 ° C.

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

Proizvod "ThixGrund" pada ispod maksimalne vrijednosti HOS-a kategorije proizvoda h (30 g / l) i prema tome je usklađen s VOC-om.

VDL deklaracija (sadržane tvari):

Polimerna disperzija, anorganska veziva, organski pigmenti, voda, sredstva za zgušnjavanje, hidrofobna sredstva, sredstva za pjenjenje, deterđenti, konzervansi za skladištenje benzotiazolinona (BIT)

SÜDWEST ThixGrund

GISCODE: BSW40

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.

Hranu, piće i hranu za životinje držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.

Ne udišite prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u odvođe ili vodotoke.

Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr.

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Ispraznjene spremnike vraćajte samo na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše uslužno osoblje stoji vam na raspolaganju: info@sudwest.hr

Od: Travanj / 2019 / CS