

Farby a laky na báze vody

SÜDWEST AquaVision 2K-Härter

30044



Použitie:

Tvrdidlo SÜDWEST AquaVision 2K-Härter použiť ako zložku B pre AquaVision 2K Seidenmattlack (zložka A).

Farebný odtieň: bezfarebný

Balenie: 250 ml

Hustoty:

AquaVision 2K Seidenmattlack 9110 biela: cca. 1,2 kg/l
AquaVision 2K Seidenmattlack báza 0000: cca. 1,1 kg/l
AquaVision 2K-Härter: cca. 1,0 kg/l

Príprava materiálu:

Zmiešať AquaVision 2K-Seidenmattlack (zložka A) s tužidlom AquaVision 2K-Härter (zložka B) v hmotnostnom pomere 10:1. Intenzívne miešať 2 - 3 minúty. Homogénne zmiešanie zložiek A a B je predpokladom optimálnej tvorby filmu. Dbáť na dôkladné premiešanie materiálu aj v okrajovej časti nádoby. Pri malých dávkach odporúčame vážiť s čo najpresnejšou váhou. Ak je to možné, vyhnite sa miešaniu s veľkým množstvom vzduchu.

Doba spracovateľnosti:

Zmiešaný materiál má dobu spracovateľnosti. Doba spracovateľnosti je 6 hodín pri teplote +20 °C. Vyššie teploty skracujú dobu spracovateľnosti. Po uplynutí doby spracovateľnosti sa zmiešaný materiál už nesmie spracovávať.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Zložka B: karbodiimid

GISCODE: BSW30

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri schnutí náterov zabezpečiť dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávať mimo dosahu.

Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou.

Pri brúsení nevdychovať prach.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Zabrániť úniku nezriedeného produktu alebo jeho veľkého množstva do kanalizácie a vodných tokov.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v suchom, chladnom ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Január / 2022 / KM