



malfa Putzgrund

malfa

Opis produktu

Účel použitia

Plnený, pigmentovaný, organický prvý náter.
V exteriéri ako omietkový základ pre následnú omietku zo sortimentu **malfa**

Vlastnosti

- zabezpečujúci príľnavosť
- odolný voči zásadám
- regulujúci nasiakavosť
- tónovateľný
- plnený
- predlžuje otvorený čas spracovávania omietky

Balenie / Veľkosť balenia

16 kg

Farebné tóny

Prirodzený alebo tónovateľný pomocou SÜDWEST AllColor
Tón farby – prírodný, ako aj tónovaný podliehajú rôznym odchýlkam, nakoľko sa jedná o prírodné suroviny.

Hustota

cca. 1,5 l/m³

Spotreba

cca. 0,3 kg/m²

Na základe drsnosti povrchu sa môže spotreba líšiť.
Na presnejšie zistenie spotreby sa odporúča skúšobný náter.

Schnutie

Pri teplote vzduchu / povrchu 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65% ďalej spracovávať po najmenej 12 hodinách. Pri nižšej teplote a vyššej vzdušnej vlhkosti sa táto doba predlžuje.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listy strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

Technický list – malfa Putzgrund

Použitie

Príprava povrchu	Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez výkvetov a oddeľujúcich vrstiev. Podklady, ktoré nie sú nosné a voľné časti treba odstrániť.
Spracovanie	Prípravené na použitie. Pri veľmi savých povrchoch sa môže malfa Putzgrund zriediť až do 10% s vodou. Materiál pred použitím dobre premiešať. Pri dlhšom nepoužívaní sa môže materiál znova usadiť. Na minerálnych podkladoch spracovávať zriedené s maximálne 5% vody. Aplikácia Airless striekaním je možná len podmienene, inak valčekom alebo štetcom ako obvykle. Farebný odtieň malfa Putzgrund prispôbiť finálnej vrstve (napr. omietke). Možno použiť omietky na báze silikónových živíc alebo organické omietky.
Teplota spracovania	Nespracovávať pri teplote vzduchu a povrchu menej než +5 °C. Nenechať schnúť pri teplote pod +5 °C.
Čistenie náradia	Ihneď po použití vyčistiť vodou.
Špeciálne pokyny	Pri spracovaní musia byť okolité plochy dobre prekryté. Nespracovávať na zahriatych povrchoch a na priamom slnku
Všeobecné pokyny	Príprava podkladu a prevedenie práce musia zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavať pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Podľa typu použitia a podkladu dbať na technické listy 9 náter na vonkajšej omietke, 13 náter na obnaženom murive, 14 náter na platniach z vláknitého cementu a azbestového cementu, 19 trhliny vo vonkajšej omietke (náter a výstuž), 19.1 trhliny v omietnutom a neomietnutom murive, 20.1 Posudzovanie podkladu na omietkové práce, 21 technické pokyny pre spracovanie tepelnoizolačných systémov. Pozrieť tiež VOB, časť C normy DIN18363, odsek 3 maliarske a lakovačské práce. Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby brúsením, zváraním, opaľovaním atď., môže vytvárať nebezpečný prach a/alebo paru. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie. Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať ich príľnavosť.
VDL-Deklarácia	polymérna disperzia, oxid titaničitý, minerálne plnivá, silikátové plnivá, voda, glykoléter, alifatické uhľovodíky, zahusťovadlá, dispergačné činidlá, zmáčadlo, regulátory pH, ochranné prostriedky pri skladovaní (BIT/ZPT)

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listy strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

Technický list – malfa Putzgrund

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Počas spracovania a schnutia farieb a lakov zabezpečiť dobré vetranie. Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou. Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť a nečuchať. Pri brúsení nevdychovať prach. Uchovávať mimo dosahu detí. Nedovoliť, aby sa nezriedený produkt alebo jeho veľké množstvo dostalo do podzemných vôd, vodných tokov alebo kanalizácie. Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Upozornenia

Pri striekaní je potrebné mať na sebe vhodné ochranné oblečenie / vybavenie

Kód produktu

BSW20

Skladovanie


Už otvorené balenie vzduchotesne uzavrieť.
Uchovávať v chlade, chrániť pred mrazom.

Zber a likvidácia odpadu

Na recykláciu odovzdať len prázdne nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať zákonné predpisy. Zvyšky farby nevyliavať do odpadových vôd.

Technické poradenstvo

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk



Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listy strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.