malfa Putzgrund

malfa

Grundierung

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Gefüllter, pigmentierter, organischer Voranstrich.
Außen als Putzgrundierung für nachfolgende Putze aus dem malfa-Sortiment.

Eigenschaften

- Haftvermittelnd
- Alkalibeständig
- Saugfähigkeitsregulierend
- Tönbar
- Gefüllt
- Verlängert die offene Zeit der Putzverarbeitung

Verpackung/Gebindegröße

16 kg

Farbtöne

Natur oder über SÜDWEST AllColor tönbar.
Der Farbton – sowohl Natur – als auch getönt unterliegt diversen Schwankungen, da es sich um natürliche Rohstoffe handelt.

Dichte

Ca. 1,5 l/m^3

Verbrauch

Ca. 0,3 kg/m^2
Je nach Rauigkeit des Untergrundes kann dies noch variieren. Zur genaueren Verbrauchsermittlung empfiehlt sich eine Anstrichprobe.

Trocknung

Bei 20°C Luft- und Untergrundtemperatur, 65 % rel. Luftfeuchte. Überarbeitbar nach frühestens 12 Std., bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängert sich diese Zeit.

Stand 25.01.2021

Technisches Merkblatt – malfa Putzgrund

Anwendung

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von Ausblühungen und trennenden Schichten sein. Nicht tragfähige Beschichtungen und lose Teile entfernen.

Verarbeitung

Verarbeitungsfertig. Bei stark saugenden Untergründen kann malfa Putzgrund mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden. Material vor der Verarbeitung gut aufrühren, bei längeren Standzeiten kann sich das Material wieder absetzen. Auf mineralischen Untergründen mit maximal 5 % Wasser als Verdünnung arbeiten.
Applikation im Airless-Verfahren bedingt möglich, sonst regulär rollen oder streichen.
Farbton des malfa Putzgrundes an die Schlussbeschichtung (z.B. Putz) anpassen. Als Putz sind Siliconharz- oder organische Putze möglich.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5°C Objekt- oder Lufttemperatur verarbeiten, nicht unter +5°C trocknen lassen.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Besondere Hinweise

Bei der Verarbeitung müssen angrenzende Flächen gut abgedeckt werden.
Nicht auf aufgeheizten Untergründen und in praller Sonne verarbeiten.

Allgemeine Regeln

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen denen es ausgesetzt wird richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, je nach Art der Verwendung und des Untergrundes sind die BFS Merkblätter 9 Beschichtung auf Außenputz, 13 Beschichtungen auf Ziegel-Sichtmauerwerk, 14 Beschichtung von Platten aus Faserzement und Asbestzement, 19 Risse in Außenputz (Beschichtung und Armierung), 19.1 Risse in verputztem und unverputztem Mauerwerk, 20.1 Beurteilung des Untergrundes für Putzarbeiten, 21 Technische Richtlinien für die Verarbeitung von Wärmedämmverbundsystemen. Siehe auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.
Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.

VDL-Deklaration

Polymerdispersion, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, silikatische Füllstoffe, Wasser, Glykolether, Aliphaten, Verdicker, Dispergiermittel, Netzmittel, pH-Regulatoren, Lagerschutzmittel (BIT/ZPT)

Stand 25.01.2021

Technisches Merkblatt – malfa Putzgrund

Allgemeine Sicherheitsratschläge

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Weitere Angeben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de.

Gefahrenhinweise

Beim Spritzen oder Sprühen ist geeignete Schutzkleidung/-ausrüstung zu tragen.

Produkt-Code

BSW20

Lagerung

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.

Entsorgung

Restentleerte Gebinde gesondert entsorgen. Zum Entsorgen müssen die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden. Farbreste nicht ins Abwasser schütten.

Technische Beratung

Für alle Fragen, die dieses Technische Merkblatt nicht beantworten konnte oder objektbezogene Einsatzzwecke wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst 06324-709-0. Gerne helfen wir Ihnen bei allen Details weiter.

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG
Z-33.41-955
Z-33.43-956
Z-33.9-1260
CERT

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden.
Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuauflage verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Straße 13
D-67459 Böhl-Iggelheim
Tel. +49 (0)6324 709-0
Fax +49 (0)6324 709-175
info@suedwest.de
www.suedwest.de

Stand 25.01.2021